

การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า

A Study of Mechanical Properties of Geopolymer Mortar with Banana Peel Charcoal

ไตรทศ ขำสุวรรณ¹, ภาคภูมิ มงคลสังข์²

^{1,2} ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

E-mail address: trithos@siam.edu, phakphumm@yahoo.com

บทคัดย่อ

จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์และก่อให้เกิด CO₂ น้อยมาก โดยเกิดจากการทำปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์โรเซชันของสารอัลคาไลที่มีความเข้มข้นสูง และออกไซด์ของซิลิกอนและอลูมิเนียม กลายเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างแข็งแรง จึงเป็นวัสดุทางเลือกที่ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้ และเมื่อนำมาผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งในผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ผลกล้วยน้ำว้า จึงได้ศึกษาวิจัยการนำมาผสมเพิ่มที่อัตราส่วนที่ออกแบบเริ่มต้นไว้ เพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตั้งต้นการนำไปใช้ต่อยอดทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยในการนำผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้ามาผสมกับวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ในอัตราส่วนผสมเพิ่มที่เปอร์เซ็นต์ร้อยละ 0, 5, 10, และ 15 โดยน้ำหนัก ซึ่งออกแบบอัตราส่วนของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่สัดส่วนถ่านร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับอัตราส่วนผสมระหว่าง สารโซเดียมซิลิเกต 1 ส่วน กับสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 12 โมลาร์ 1 ส่วน รวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 50 ของทั้งหมด และผสมกับทรายแม่น้ำที่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 ในอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ 1 ส่วนต่อทราย 2 ส่วน โดยน้ำหนัก แล้วนำไปทดสอบค่ากลสมบัติ และทดสอบด้วยเครื่อง scanning electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDS) พบว่าผลการศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำลังรับแรงอัด, กำลังรับแรงดัด และค่าอัตราส่วนของการดูดซึมน้ำ ได้ในอัตราส่วนผสมเพิ่มที่เหมาะสม

คำสำคัญ: จีโอพอลิเมอร์, ซีเมนต์, เปลือกกล้วยน้ำว้า, ถ่าน, งานก่อสร้าง

Abstract

Geopolymer is a new alternative material for construction that does not contain cement and produces very little CO₂. Geopolymer was caused by the reaction of geopolymerization of high concentrations of alkali substances and oxides of silicon and aluminum that can transformed into a strong structural material. Therefore it is an alternative material that can be used to replace cement. When mixed with charcoal powder of banana peel which is waste in agricultural products

form banana plants. This study is mixing with geopolymer with charcoal powder banana peel at 0, 5, 10, and 15% by weight for testing a mechanical properties. We used a ratio for fly ash 50% and the mixed with solution 1 part sodium silicate and 1 part of 12 molar sodium hydroxide into 50% by total weight. Last process, we mixed geopolymer part with river sand that passing through sieve no.16 in ratio of geopolymer 1 part per river sand 2 part by weight. Also we were tested the mechanical properties and testing both powder with scanning electron microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDS). We found that charcoal powder banana peel mixed with geopolymer can improved the efficiency of compression and flexural strength and water absorption in an appropriate ratio.

Keywords: Geopolymer, Cement, banana peel, fly ash, Construction

1. คำนำ

ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ความจำเป็นต่อการพัฒนาในด้านนวัตกรรมทางวัสดุของการก่อสร้าง จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อความคุ้มค่าและลดความเสี่ยงในต้นทุนการผลิต สองคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 กับบทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มวัสดุซีเมนต์เป็นวัสดุที่สำคัญอย่างยิ่งกับการก่อสร้าง สำหรับแนวความคิดการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลจากการเกษตรเพื่อมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศที่จำเป็นต้องพึ่งพาภาคการเกษตร และประยุกต์สู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างความนวัตกรรมของประเทศต่อไป

สำหรับในกลุ่มพืชสวน/พืชไร่ กล้วยน้ำว้าจัดว่ามีผลผลิตในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ดังนั้น การบริโภคกล้วยน้ำว้าจึงมีปริมาณเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปของทุกพื้นที่ใน

ประเทศ เปลือกกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นของที่เหลือจากผลผลิตในกล้วยน้ำว้า จึงไม่เป็นที่ต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าจึงเป็นรูปแบบของขยะของเสียที่นำไปกำจัดทิ้ง ดังนั้น การนำเปลือกกล้วยน้ำว้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับเปลือกกล้วยน้ำว้าเหล่านั้น จึงเป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา ในการทดสอบและทดลองผลผลิตจากเปลือกกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นผงถ่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการก่อสร้างและด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าของเปลือกกล้วยน้ำว้าให้มีประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียและขยะที่เกิดจากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมทางวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

การศึกษาและประยุกต์ใช้ผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ สำหรับการก่อสร้าง เช่น การนำมาเป็นส่วนผสมปูนฉาบ ปูนก่อ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ที่มีผลจากการผลิตที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ คุณสมบัติของเปลือกกล้วยน้ำว้า ยังสามารถมีผลต้านทานเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ และเมื่อนำมาให้ความร้อนจนเป็นเศษถ่าน จะสามารถมีสรรพคุณในการ ดูดกลิ่น ฟอกอากาศ และทำให้ซีเมนต์ที่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สำหรับการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลสมบัติที่เหมาะสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่นำมาผสมในวัสดุจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ ให้ได้คุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อการนำไปใช้งาน ต่อไป

2. การออกแบบวิธีการทดลอง

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย เถ้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, เถ้าเปลือกกล้วยน้ำว้า แสดงในรูปที่ 1 สารโซเดียมซิลิเกต, สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15 Molar และ ทรายแม่น้ำ ร้อนผ่านกระแวงเบอร์ 16 แสดงวิธีการเตรียมวัสดุที่ใช้การทำจีโอพอลิเมอร์ในรูปที่ 2

ในกรอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เถ้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าองค์ประกอบตามตารางที่ 1 และใช้ผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการอบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส บดเป็นผงละเอียดแล้ว ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 มีค่าองค์ประกอบตามตารางที่ 2 ซึ่งมาตรฐานของการผสมซีเมนต์มอร์ตาร์อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM และทดสอบคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัด, แรงดัด และการดูดซึมน้ำ อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM เช่นกัน ค่าอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์ที่ออกแบบไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติทางองค์ประกอบเคมีของผงเปลือกถ่านด้วยเครื่อง scanning electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDS) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเคมีธาตุที่อาจจะส่งผลต่อกลสมบัติของก้อนตัวอย่างที่เข้าทดสอบ การทดสอบค่ากำลังรับแรงต่างๆ เฉลี่ยโดยก้อนตัวอย่างทดสอบอย่างละ 5 ตัวอย่าง อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C109 และ ASTM C1609



รูปที่ 1 แสดงกายภาพของผงเถ้าลอยแม่เมาะจ.ลำปาง และผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า ที่ใช้ในการศึกษา



รูปที่ 2 แสดงการเตรียมส่วนผสมกับวัสดุจีโอพอลิเมอร์

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเถ้าลอยและทรายแม่น้ำ


	Fly Ash	Sand
Physical properties		
Specific gravity	2.77	2.56
Absorption (%)		1.21
Moisture content (%)	0.06	0.47
Voids (%)		34.6
Fineness modulus		2.76
Blaine fineness (cm ² /g)	2,580	-
Median particle size (micron)		-
Retained on sieve number 325 (%)		-
Chemical composition (%)		
Silicon dioxide (SiO ₂)	26.96	92.86
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	11.84	3.17
Iron oxide (Fe ₂ O ₃)	10.36	0.27
Calcium oxide (CaO)	39.40	0.55
Magnesium oxide (MgO)	2.88	0.49
Potassium oxide (K ₂ O)	1.30	0.32
Sodium oxide (Na ₂ O)	1.30	0.42
Sulfur oxide (SO ₃)	4.09	0.55
Loss on Ignition (LOI)	0.86	0.67

ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการออกแบบตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าที่ใช้ทดสอบ

Sample	Fly ash (g.)	NaOH (g.)	Na ₂ SiO ₃ (g.)	Sand (g.)	Banana peel ash (g.)
0% banana peel ash	1500	375	375	3000	0
5% banana peel ash	1425	375	375	3000	75
10% banana peel ash	1350	375	375	3000	150
15% banana peel ash	1275	375	375	3000	225


3. ผลการทดสอบ

จากการทดสอบผงเถ้าลอยที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ Scanning Electron Microscope (SEM) ผลแสดงดังรูปที่ 3 และการทดสอบด้วย Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) ผลแสดงดังรูปที่ 4




รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยแม่เมาะด้วยเครื่องทดสอบ Scanning Electron Microscope (SEM)

จากการทดสอบผงเถ้าลอยเปลือกกล้วยน้ำว้าด้วยการใช้เครื่องทดสอบ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) ผลแสดงดังรูปที่ 5 และการทดสอบด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) ผลแสดงดังรูปที่ 6




รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่องทดสอบ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX)



eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.
O K	53.71	80.23	210.13
MgK	1.5	1.47	12.04
SiK	2.09	1.78	22.39
PtM	19.65	2.41	70.54
ClK	1.31	0.88	9.17
K K	17.63	10.78	100.95
CaK	4.11	2.45	19.03

รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่องทดสอบ Scanning Electron Microscope (SEM)



รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยแม่เมาะด้วยเครื่องทดสอบ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX)

สำหรับผลการทดสอบด้านกลสมบัติต่างๆของก้อนตัวอย่างการทดสอบจีโอพอลิเมอร์ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่อัตราส่วน 5% 10% และ 15% ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงกลสมบัติค่าการรับกำลังแรงอัด แรงดัด และเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ ในการทดสอบ

Samples	Compressive strength (MPa)	Flexural strength (MPa)	Absorption (%)
0%	30.48	3.31	7.83
5% with banana peel	40.94	4.17	2.81
10% with banana peel	42.32	2.78	4.46
15% with banana peel	41.80	2.62	5.13

จากผลการทดสอบสังเกตได้ว่า ค่ากำลังรับแรงอัดจะมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนผสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ 10% สามารถรับแรงอัดได้เท่ากับ 42.32 MPa. ในขณะที่ค่ากำลังรับแรงดัดของก้อนตัวอย่างทดสอบที่อัตราส่วนผสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ 5% สามารถรับแรงดัดได้เท่ากับ 4.17 MPa. ในส่วนของการเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของก้อนตัวอย่างทดสอบจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมเพิ่มของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ 5% สามารถรับแรงดัดได้เท่ากับ 4.17 MPa. ในส่วนของการเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของก้อนตัวอย่างทดสอบจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมเพิ่มของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ 5% 10% และ 15% ตามลำดับ โดยค่าที่มากที่สุดคืออัตราส่วนผสมที่ 0% ค่าการดูดซึมน้ำเท่ากับ 7.83%

ทั้งนี้สังเกตได้ว่าการผสมเพิ่มอัตราส่วนของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ จะช่วยทำให้การรับกำลังแรงอัดและแรงดัดเพิ่มขึ้นได้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ซึ่งน่าจะเกิดจากปฏิกิริยาของธาตุแคลเซียมในองค์ประกอบทางเคมีของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า สำหรับคุณสมบัติการดูดซึมน้ำของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันการสะสมของความชื้นในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งในอัตราส่วนที่ไม่ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำที่สูงกว่าก้อนตัวอย่างที่ผสมผงถ่าน น่าจะเป็นผลจากโครงสร้างของวัสดุจีโอพอลิเมอร์มีผลึกโครงสร้างทางกายภาพที่รูพรุนกลม มีช่องว่างในการผลึกตัว ดังนั้นเมื่อผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้ารวมเข้ากับวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างผลึกที่ค่อนข้างเรียวยาวเป็นหยักจากรูปแสดงโครงสร้างผลึกข้างต้น จึงทำให้เกิดช่องว่างในการเรียงตัวเข้ากับโครงสร้างวัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้น้อย ทำให้ลดอัตราส่วนการดูดซึมน้ำได้เพิ่มในสัดส่วนที่เหมาะสม

4. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ทดลองและทดสอบ การนำเอาเปลือกกล้วยน้ำว้ามาเปลี่ยนสภาพเป็นผงถ่าน ที่ใช้ผสมเพิ่มเข้าไปในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ที่สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับอัตราส่วนผสมระหว่าง สารโซเดียมซิลิเกต 1 ส่วน กับสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 12 โมลาร์ 1 ส่วน รวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 50 ของทั้งหมด ซึ่งผสมกับทรายแม่น้ำที่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 ในอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้า 1 ส่วนต่อทราย 2 ส่วน โดยน้ำหนัก ซึ่งนำไปทดสอบค่ากลสมบัติ และทดสอบด้วยเครื่อง scanning electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDS) สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึกและส่วนประกอบทางเคมีของตัวอย่างทั้งส่วนของผงถ่านกล้วยน้ำว้าและผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ำของการทดสอบ พบว่า การผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า สามารถช่วยลดอัตราการดูดซึมน้ำของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 5
2. การทดสอบค่าการรับกำลังแรงอัด พบว่า การผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า สามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัดได้ที่อัตราส่วนการผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 10
3. การทดสอบค่าการรับกำลังแรงดัด พบว่า การผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า สามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงดัดได้ที่อัตราส่วนการผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าที่เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 5
4. โครงสร้างผลึกของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า มีลักษณะโครงสร้างผลึกที่มีรูพรุนเป็นก้อนหยัก มีความเป็นเหลี่ยมที่พื้นผิวแตกต่างจากโครงสร้างผลึกของผงถ่านกล้วยน้ำว้า จ.ลำปาง ที่มีรูพรุนเป็นก้อนกลม ผิวเรียบ และมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน
5. ผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า เมื่อนำมาใช้ผสมในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลสมบัติด้านการรับกำลังได้ อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นของการนำเปลือกกล้วยน้ำว้า มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในรูปของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ มาศึกษาหาคุณสมบัติด้านกำลังเบื้องต้น ซึ่งเมื่อทราบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในด้านกำลัง จึงสมควรที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมในประสิทธิภาพด้านต่างๆ อาทิ เช่น การดูดกลืน การต้านแบคทีเรีย เป็นต้น เพื่อให้วัสดุจีโอพอลิเมอร์ผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าสามารถนำไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การแปรรูปจากเปลือกกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการอบและตากแห้งเพื่อไล่ความชื้นออก แล้วจึงค่อนนำเปลือกถ่านนำมาบดเป็นผงนั้น ถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้าก่อนการบดจะให้ค่าความร้อนที่ยาวนานจากสาเหตุโดยเบื้องต้น จึงน่าที่ศึกษาวิธีการทำถ่านจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ที่เป็นการสร้างมูลค่าใช้งานในเบื้องต้นก่อนการกลายสภาพเป็นผงถ่านต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] Chindapasirt, P., Chareerat, T. and Sirivatnanon, V. (2007). Workability and strength of coarse high calcium fly ash geopolymer. Cement and Concrete Composites, vol. 29(3), pp. 224-229
- [2] Davidovits, J. (1991). Geopolymers - Inorganic polymeric new materials. Journal of Thermal Analysis, vol. 37(8), pp. 1633-1656
- [3] Davidovits, J. (1999). Chemistry of geopolymeric systems, terminology. In: Davidovits J, Davidovits R, James C , editors. Géopolymère'99 , Proceedings of Geopolymer Second International Conference, Saint-Quentin, pp. 9-39.
- [4] ปรินญา จินดาประเสริฐ. (2547) ถ้าวลอยในงานคอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 1. สมาคมคอนกรีตไทย. กรุงเทพฯ.
- [5] ปรินญา จินดาประเสริฐ. (2549) สารจีโอพอลิเมอร์: วัสดุเชื่อมประสานที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2549.
- [6] สัมฤทธิ์ ไม้พวง วิจิตร อุดอ้าย สุรัตน์ บุญพ่อง และ เรืองภรณ์ ไม้พวง. (2548) การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์. จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย. รายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
- [7] ณรงค์ ฤทธิ์เทพ วรณยุพา วิทยาภรณ์ และ สุภาภรณ์ สิงห์เดช “เปลือกกล้วยและวงเครือกล้วยน้ำว้าดิบ” พฤษภาคม 2547
- [8] สมิตร์ ส่งพิริยะกิจ, มานัตติ ภมระราภา และ อุบลรัชนีรัตน์ รัตนศักดิ์. (2551). วัสดุจีโอโพลิเมอร์, พัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 65 (มกราคม-มีนาคม), หน้า 11-15.
- [9] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2518). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซเดียมไฮดรอกไซด์ มอก.150-2518. กรุงเทพฯ.
- [10] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2539). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซเดียมซิลิเกตเหลว มอก.433-2539. กรุงเทพฯ.