

กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครผสมจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าขานอ้อย Unconfined Compressive Strength of Bagasse Ash Geopolymer Admixed in Soft Bangkok Clay

วีรวัดน์ ดีสวัสดิ์¹, ชยกฤต เพชรช่วย², เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒน์พงศ์³ และจักษดา อ่างรังวุฒิ⁴

^{1,2,3,4} สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail address: weerawat.jane@gmail.com, chayakrit.ph@muti.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษา กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯปรับปรุงด้วยเถ้าขานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ที่แปรผันตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้ปรับปรุงดินเหนียวอ่อนทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ เถ้าขานอ้อยเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นของจีโอโพลิเมอร์ สารอัลคาไลน์ที่ใช้ได้มาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโซเดียมซิลิเกต (Na₂SiO₃) งานวิจัยนี้ทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารอัลคาไลน์ และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ปริมาณความชื้นของดินที่กักเก็บของดิน และใช้ปริมาณเถ้าขานอ้อยที่ร้อยละ 30 ที่อายุบ่มต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า กำลังอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม 28 วัน มีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกตที่ 60:40 ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 7.5 โมลาร์ ปริมาณเถ้าขานอ้อยที่ร้อยละ 30 ของน้ำหนักดินแห้ง และปริมาณความชื้นของดินที่ขีดจำกัดเหลว

คำสำคัญ: ดินเหนียวอ่อน, เถ้าขานอ้อย, กำลังอัดแกนเดียว, จีโอโพลิเมอร์

Abstract

This research presents the unconfined compressive strength of the bagasse ash geopolymer admixed in soft clay Bangkok. The study on varies according to variables to find the possibility of using geopolymer improvement soft soil instead of using cement. Bagasse ash (BA), an industrial by-product, was used as a precursor of geopolymer. A mixture of sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na₂SiO₃) was used as a liquid alkaline activator. This research was studied the suitable ratio between alkaline activator and sodium hydroxide concentration. The soil moisture content at the liquid limit and bagasse ash content at 30% per weight of dry soil were used in this research. The study found the highest 28 days unconfined compressive strength at the ratio of sodium hydroxide to sodium silicate at

60:40, the sodium hydroxide concentration at 7.5 molars, bagasse ash content at 30% and Liquid Limit (LL) of soil.

Keywords: Soft clay, Bagasse ash, Unconfined compressive strength, Geopolymer.

1. บทนำ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค เช่น โครงสร้างคันดิน โครงสร้างฐานราก และโครงสร้างถนนบนชั้นดินเหนียวอ่อนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมักประสบกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมเนื่องจากดินเหนียวอ่อนมีปริมาณความชื้นในมวลดินสูง (ประมาณร้อยละ 60-140) และมีค่าอัตราส่วนช่องว่างสูง (Void ratio ประมาณ 2.0) [1],[2] ทำให้ความสามารถในการรับกำลังต่ำ และมีการทรุดตัวสูง จึงได้มีการปรับปรุงดินเหนียวอ่อนเพื่อทำให้มีการรับกำลังได้ดีขึ้น โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีการผสมซีเมนต์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานเทคนิคการปรับปรุงดินแบบนี้ช่วยเพิ่มความต้านทานการอัดตัวและการรับกำลังอัด [3],[4],[5],[6] แต่เทคนิคการใช้ปูนซีเมนต์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งขบวนการผลิตปูนซีเมนต์จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกสูงขึ้นบรรยากาศ [7]

จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้จีโอโพลิเมอร์ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา กำลังของดินเหนียวอ่อน วัสดุจีโอโพลิเมอร์สามารถผลิตได้จากวัสดุที่มีองค์ประกอบของ SiO₂ และ Al₂O₃ และกระตุ้นด้วยสารละลายที่มีความเป็นด่าง (Liquid alkaline) เช่น โซเดียมซิลิเกต (Na₂SiO₃), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งจะช่วยให้มีโครงสร้างจับตัวกันเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตเป็นโครงสร้างกึ่งผลึกมีความแข็งแรงเมื่อแข็งตัวสามารถรับกำลังได้เช่นเดียวกับซีเมนต์ [8]

อีกทั้งงานวิจัยนี้จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าขานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานไฟฟ้ามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นของจีโอโพลิเมอร์ ในการปรับปรุงกำลังรับแรงอัดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เพื่อรองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาตัวแปรควบคุม (ตารางที่ 1) ได้แก่ ปริมาณเถ้าขานอ้อย ปริมาณความชื้น ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อัตราส่วนโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ อายุบ่ม และการจำลอง

อุณหภูมิในสภาวะอากาศฤดูร้อนที่ 38 ± 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบดินผสมซีเมนต์เพียงอย่างเดียวตามมาตรฐานกรมทางหลวง (กำลังอัดที่สภาวะไม่ระบายน้ำ (Su) 500 กิโลปาสกาล) [9]

2. วัสดุและการเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

2.1 วัสดุและสารละลาย

2.1.1 ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Bangkok clay)

ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพได้มาจากโครงการก่อสร้างโดยเก็บที่ความลึกประมาณ 3-10 เมตร มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.68 ซีดจำกัดความเหลว (LL) เท่ากับร้อยละ 63.93 ซีดจำกัดพลาสติก (PL) เท่ากับร้อยละ 25.49 ดัชนีพลาสติก (PI) เท่ากับร้อยละ 34.88 เมื่อนำมาจำแนกตามระบบ Unified Soil Classification จัดอยู่ในกลุ่มดินเหนียวที่มีพลาสติกสูง (CH)

2.1.2 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มอก. 15-2547 และมาตรฐาน ASTM C-150 มีค่าถ่วงจำเพาะเท่ากับ 3.15 และมีความละเอียดเท่ากับ 2,900 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ปูนซีเมนต์ประกอบด้วยวัสดุเชื่อมประสานหลัก ร้อยละ 90 ถึง 95 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ C_3S , C_2S , C_3A และ C_4AF [10]

2.1.3 เถ้าขานอ้อย

เถ้าขานอ้อยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา โดยการเผาจากอ้อยที่อุณหภูมิประมาณ 600 ถึง 800 องศาเซลเซียสเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อนนำมาใช้ในการทดสอบได้ทำการบดโดยเครื่องบด (Los Angeles Machine) เป็นเวลา 30 นาที เถ้าขานอ้อยที่ได้มีความละเอียดอยู่ในช่วงระหว่าง 2,800 ถึง 3,000 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม อนุภาคของเถ้าขานอ้อยที่ผ่านการบดจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุมไม่สม่ำเสมอ [11]

2.1.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)

NaOH เป็นสารเคมีของแข็งรูปเม็ด (bead) หรือแผ่นเกล็ด (flake) มีมวลโมเลกุล 40 กรัม/โมล ใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของเกลือในการผลิต เมื่อนำมาละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นด่างแก่ คือสามารถแตกตัวให้อิออนโซเดียม (Na^+) และอิออนไฮดรอกไซด์ (OH^-) ได้หมด โซเดียมไฮดรอกไซด์มีความ ถ่วงจำเพาะประมาณ 2.12 ที่อุณหภูมิ $20^\circ C$ และมีจุดหลอมเหลว $318^\circ C$ [12]

2.1.5 สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na_2SiO_3)

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารประกอบของโซเดียมออกไซด์ (Na_2O) และซิลิกอนไดออกไซด์หรือซิลิกา (SiO_2) มีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว ในการใช้งานหากเป็นของแข็งต้องละลายน้ำก่อนใช้ โดยทั่วไปมักจะจำหน่ายอยู่ในรูปของสารละลายโซเดียมซิลิเกต [12]

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมและจำนวนตัวอย่าง

ตัวแปร	จำนวน	หมายเหตุ
อัตราส่วนเถ้าขานอ้อย	1	30% (ต่อน้ำหนักดินแห้ง)
ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อน	1	1.0LL (LL คือขีดจำกัดเหลว)
อัตราส่วนของโซเดียมซิลิเกต/โซเดียมไฮดรอกไซด์ ($Na_2SiO_3/NaOH$)	4	70:30, 60:40, 50:50, 40:60
ปริมาณสารละลาย/เถ้าขานอ้อย	1	(L/BA = 1)
ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	6	2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 โมลาร์
อัตราส่วนปูนซีเมนต์	7	3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 20%, 30%
อายุบ่ม	3	7, 14, 28 วัน
อุณหภูมิการบ่ม	2	อุณหภูมิห้อง และ 38 ± 2 องศาเซลเซียส
จำนวนตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม	3	ตัวอย่าง

2.2 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

2.2.1 การเตรียมตัวอย่าง


ตัวอย่างดินเหนียวจะถูกนำมาหาปริมาณความชื้นเตรียมไว้เพื่อนำมาปรับความชื้นด้วยการผสมเข้ากับน้ำตามปริมาณความชื้นที่กำหนดไว้ผสมดินเหนียวกับน้ำให้เข้ากันทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาผสมกับเถ้าขานอ้อยและสารละลาย ที่อัตราส่วนที่กำหนด โดยทำการผสมในหม้อผสมจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีโดยใช้ระยะเวลาผสม 3 ถึง 5 นาที จากนั้นเทตัวอย่างลงในท่อพีวีซีที่มีขนาด 38 มม. และสูง 76 มม. บ่มตัวอย่างไว้ในแบบหล่อประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นสม่ำเสมอและแข็งตัว จากนั้นแกะตัวอย่างออกจากแบบแล้วนำไปหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น [13] และในการศึกษาวิจัยนี้มีการจำลองสภาพอากาศในประเทศไทยในฤดูร้อนโดยใช้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ประมาณ $38 \pm 2^\circ C$ ในงานวิจัยนี้จึงได้นำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ $38 \pm 2^\circ C$ ตลอดจนอายุการบ่มครบตามกำหนดหลังการบ่มนั้นจึงแกะพลาสติกใสออก วัดขนาดและชั่งน้ำหนักตัวอย่าง นำไปทดสอบกำลังอัดแกนเดียวแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined compressive strength) [14]

2.2.2 การทดสอบกำลังอัดแกนเดียวแบบไม่ถูกจำกัด

เมื่อตัวอย่างที่เตรียมไว้มีอายุบ่มครบตามที่กำหนด จึงนำตัวอย่างจำนวน 3 ตัวอย่างมาทดสอบ แล้วนำค่าเฉลี่ยมาเป็นผลการทดสอบการทดสอบแรงอัดแกนเดียวแบบไม่ถูกจำกัดเป็นไปตามมาตรฐาน

ทล.ท.105/2525 หรือ ASTM D, 2166-06 [9] ในการทดสอบกำลังอัดแกนเดียวกำหนดอัตราการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อวินาทีจนกว่าตัวอย่างจะวิบัติโดยค่ากำลังที่ต้องการมีค่า Undrained Shear Strength ที่หาจาก Unconfined Compression Test ต้องไม่น้อยกว่า 500 กิโลปาสกาล ที่ 28 วัน [9]

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบ




รูปที่ 1 อิทธิพลของความเข้มข้นของ NaOH ต่อกำลังอัดของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าขานอ้อยจีโอโพลีเมอร์ ที่มีปริมาณความชื้น 1.0LL ที่อายุบ่ม 7 วัน


จากรูปที่ 1 กราฟแสดงอิทธิพลของอัตราส่วนปริมาณสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ต่อ กำลังอัดของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าขานอ้อย จีโอโพลีเมอร์ ที่ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อนเท่ากับ 1.0LL อัตราส่วนผสมเถ้าขานอ้อยร้อยละ 30 ต่อน้ำหนักดินแห้ง อัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 70:30, 60:40, 50:50, และ 40:60 ที่แปรผันตามความเข้มข้นของ NaOH จะพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย NaOH จะทำให้กำลังอัดเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดที่ 7.5 โมลาร์ เป็นจุดเหมาะสมที่อัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 70:30, 60:40, และ 50:50 หลังจากนั้นค่ากำลังอัดมีค่าลดลงเมื่อมีความเข้มข้นของ NaOH มากกว่า 7.5 โมลาร์

จากรูปที่ 2 กราฟแสดงตัวอย่างดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงด้วยเถ้าขานอ้อยจีโอโพลีเมอร์ ที่มีความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เท่ากับ 7.5 โมลาร์ ที่อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$) เท่ากับ 70:30, 60:40, และ 50:50 ของตัวอย่างที่ไม่ได้นำไปอบมีค่ากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกันโดยพบค่าสูงสุดที่อัตราส่วน($\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ =70:30) เท่ากับ 212 กิโลปาสกาล สำหรับตัวอย่างที่ถูกนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่ากำลังอัดมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$) เท่ากับ 70:30 มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 694 กิโลปาสกาล และพบว่าตัวอย่างที่ได้ถูกนำไปอบยังมีกำลังมากกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้ถูกนำไปอบทุกอัตราผสมสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ในระยะเวลาการบ่มที่อายุ 7 วัน


อิทธิพลของสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ต่อกำลังอัด แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 70:30 ที่ให้กำลังอัดสูงในช่วง 7-14 วัน แต่อัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 60:40 มีกำลังอัดสูงที่สุดที่อายุบ่ม 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 2 อิทธิพลของอัตราส่วนสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ต่อกำลังอัดที่ NaOH 7.5 โมลาร์, ปริมาณความชื้น 1.0LL อายุบ่ม 7 วัน ของตัวอย่างดินที่บ่มแบบอบกับไม่อบ




รูปที่ 3 อิทธิพลของสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ต่อกำลังอัดของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าขานอ้อย จีโอโพลีเมอร์ ที่อบด้วยอุณหภูมิ 38 °C



รูปที่ 4 การพัฒนากำลังของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าขานอ้อย จีโอโพลีเมอร์ ปริมาณความชื้น 1.0LL ที่อบด้วยอุณหภูมิ 38 °C

จากรูปที่ 4 กำลังอัดมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงอายุบ่ม 7 ถึง 14 วัน กำลังอัดมีความใกล้เคียงกันทุกอัตราส่วนผสมของสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เมื่ออายุบ่ม 28 วัน จะเห็นได้ชัดว่า อัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 60:40 ให้กำลังอัดสูงสุดเท่ากับ 8,647 กิโลปาสคาล และ 7,185 กิโลปาสคาล ที่อัตราส่วนอัตราส่วน $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ เท่ากับ 70:30 ของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าขานอ้อย จีโพลิเมอร์ ปริมาณความชื้น 1.0LL ที่อบด้วยอุณหภูมิ 38 °C



รูปที่ 5 กราฟการพัฒนา กำลังตามปริมาณของปูนซีเมนต์

จากรูปที่ 5 แสดงกำลังอัดของดินเหนียวอ่อนผสมกับปูนซีเมนต์ ที่ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อนเท่ากับ 1.0 LL ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน โดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 3, 6, 9, 12, 15, 20, และ 30 ต่อ น้ำหนักดินแห้ง ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากำลังอัดมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามปริมาณของปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น ทุกช่วงอายุบ่ม เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเพิ่มขึ้นทำให้มีกำลังอัดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบกับกำลังอัดของดินเหนียวผสมเถ้าขานอ้อยจีโพลิเมอร์ ในรูปที่ 4 พบว่าที่อายุบ่ม 28 วัน ดินเหนียวผสมเถ้าขานอ้อยจีโพลิเมอร์ มีค่ากำลังอัดที่สูงกว่า

4. สรุปผลการทดสอบ

บทความนี้ศึกษากำลังอัดของดินเหนียวผสมเถ้าขานอ้อยจีโพลิเมอร์ เพื่อทดแทนการใช้ซีเมนต์ในงานเสาเข็มดินซีเมนต์ตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ต้องการกำลังอัดแกนเดียวที่ 28 วัน เท่ากับ 1,000 kPa (500 kPa undrain shear strength) โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

1) ความเข้มข้นของ NaOH ที่สูงขึ้นสามารถชะล้างซิลิกาและอลูมินาจากเถ้าขานอ้อยเพื่อมาทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไลเซชันได้มากขึ้นแต่จะเพิ่มขึ้นจนถึงแค่จุดเหมาะสมค่าหนึ่ง เนื่องจากปริมาณซิลิกา อลูมินา และ Na_2SiO_3 ในระบบมีปริมาณที่จำกัดเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ NaOH มากเกินไปทำให้มี Na^+ และ OH^- อิสระมากเกินไปจนขัดขวางการทำปฏิกิริยา

2) อัตราส่วนผสมของสารละลาย $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ ที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการพัฒนา ค่ากำลังอัดโดยค่าเหมาะสม ได้แก่ค่า 60:40 ค่า

อัตราส่วนสารละลายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิ สภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งการทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์เซชันของจีโพลิเมอร์ได้ดีขึ้น

3) เมื่อเปรียบเทียบกำลังอัดที่ 28 วัน กับดินซีเมนต์พบว่าดินเหนียวผสมเถ้าขานอ้อยจีโพลิเมอร์มีค่ากำลังอัดที่สูงกว่าดินเหนียวผสมซีเมนต์ โดยมีส่วนผสมที่ให้ค่ากำลังอัดที่ผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงตั้งแต่อายุบ่ม 14 วัน มีค่าความเข้มข้นของ NaOH ที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.5 molars อัตราส่วนสารอัลคาไลน์ ($\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$) ที่เหมาะสมอยู่ที่ 60:40 ได้กำลังอัด 2,500 kPa

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางราง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารอ้างอิง

- [1] เกษม เพชรเกตุ, พินิจ ตั้งบุญเดิม (2536). การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์กับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ชาวช่างฉบับที่ 254, น.41-45
- [2] ชยานันท์ ศรีเจริญ, รุ่งลาวัลย์ ราชน และสุชสันต์ ทอพิบูลสุข (2557). การพัฒนา กำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์ผสมเถ้าขานอ้อยในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ, วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, น.151-164
- [3] Horpibulsuk, S., Miura, N., Koga, H., and Nagaraj, T.S., (2004). Analysis of strength development in deep mixing – a field study. Ground Improve. 8 (2), pp. 59–68.
- [4] Horpibulsuk, S., Rachan, R., Chinkulkijniwat, A., and Raksachon, Y. (2010). Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations, Construction and Building Materials 24 (2010), pp. 2011-2021
- [5] Horpibulsuk, S., Yangsukaseam, N., Chinkulkijniwat, A., Du, YJ. (2011) Compressibility and permeability of Bangkok clay compared with kaolinite and bentonite, Apply Clay Sci, pp. 150–9.
- [6] Horpibulsuk, S., Phojan, W., Suddeepong, A., Chinkulkijniwat, A., and Liu, M, D. (2011) Strength development in blended cement admixed saline clay, Applied Clay Science.
- [7] Malhotra, VM., (2002). Introduction: Sustainable development and concrete technology. ACI Concrete international, 24, pp. 7-22

- [8] Davidovits J. (1999) Chemistry of geopolymer systems, terminology, Geopolyme 1999.
- [9] กรมทางหลวง (2550). คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง. หน้า 189-208.
- [10] Jamsawang, P., Poorahong, H., Yoobanpot, N., Songpiriyakij, S., & Jongpradist, P. (2017). Improvement of soft clay with cement and bagasse ash waste. *Construction and Building Materials*, 154, 61--71.
- [11] Yoobanpot, N., Jamsawang, P., & Horpibulsuk, S. (2017). Strength behavior and microstructural characteristics of soft clay stabilized with cement kiln dust and fly ash residue. *Applied Clay Science*, 141(June), 146-156.
- [12] อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ (2560). วัสดุจีโอโพลิเมอร์, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
- [13] Güllü, H. (2014). Factorial experimental approach for effective dosage rate of stabilizer: Application for fine-grained soil treated with bottom ash. *Soils and Foundations*, 54(3), 462-477.
- [14] Phetchuay, C., Horpibulsuk, S., Suksiripattanapong, C., Chinkulkijniwat, A., Arulrajah, A., Disfani, M.M., 2014. Calcium carbide residue: alkaline activator for clay-fly ash geopolymer. *Constr. Build. Mater.* 69, 285–294.