

ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่มีผลต่อการไหลแม่ ก้ำลั้งอัด และก้ำลั้งดึงของมอร์ตาร์

EFFECT OF SUPERPLASTICIZER ON FLOW, COMPRESSIVE STRENGTH AND TENSILE STRENGTH OF MORTARS

ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร^{1*} และ วินัย อวยพรประเสริฐ¹

¹ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

*Corresponding author address: ntw.gun@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่สุด ประเภทเมลามีนซัลโฟเนต ที่มีผลต่อการไหลแม่ ก้ำลั้งอัด และก้ำลั้งดึงของมอร์ตาร์ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 จำนวน 2 ตรา และปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่สุด ในช่วง 0–3.6 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ โดยมีค่าแนะนำในช่วง 0.7–3.5 % มอร์ตาร์หล่อตามมาตรฐาน ASTM C109 โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 และโมดูลัสความละเอียดของทรายเท่ากับ 2.55 ตัวอย่างสำหรับการทดสอบก้ำลั้งอัดเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด 5×5×5 ซม. และตัวอย่างสำหรับการทดสอบก้ำลั้งดึง มีขนาด 7.5×4.5×2.5 ซม. โดยทดสอบที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน จากผลการศึกษาพบว่า สารลดน้ำอย่างมากที่สุดในช่วงแนะนำ เริ่มเกิดการแยกตัว ที่ 2.1 % ทำให้การไหลแม่ มีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % เป็นต้นไป สารลดน้ำเกิดการแยกตัวจากมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น การไหลแม่ของมอร์ตาร์จะมีค่าลดลง มอร์ตาร์จะเริ่มแห้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % ส่งผลให้ ก้ำลั้งอัดและก้ำลั้งดึง มีแนวโน้มไม่แน่นอน ภายในช่วงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่แนะนำ การไหลแม่ ของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีแนวโน้มมีค่าต่ำกว่าการไหลแม่ของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ที่สมนัยกัน

คำสำคัญ: มอร์ตาร์, สารลดน้ำอย่างมากที่สุด, การไหลแม่, ก้ำลั้งอัด, ก้ำลั้งดึง

Abstract

The objective of this research was to study the effects of melamine sulfonate superplasticizer of on the flow, the compressive strength and the tensile strength of mortars in this study two brands of Portland cement of type 3 were considered. The dosage of superplasticizer was in the range of 0–3.6 % by weight of cement. However, the recommended dosage was in the range 0.7–3.5%. Mortars were cast according to ASTM C109 standard. The water-cement ratio was 0.485 and the ratio of cement to sand was 1:2.75 by weight. The fineness modulus of sand was 2.55. Specimens for the compressive strength were cubes of 5×5×5 cm and specimens for the tensile strength were of the size 7.5×4.5×2.5 cm. Specimens were tested at the ages of 1, 3 and 7 days. The results showed that for the recommended dosage superplasticizer began to segregate from mortars at the dosage of 2.1%. Within this range the flow of mortars tended to increase with respect to the increment of superplasticizer. At the dosage of 3.0% the superplasticizer began to segregate from mortars obviously until the dosage of 3.6%. After 3.0% mortars became more drier with respect to the increment of dosage. There for the flow of mortars tended to decrease with dosage. The compressive strength and the tensile strength were quite fluctuate. Within the recommended dosage of superplasticizer, the values of the flow of mortars with cement of brand 1 tended to be lower than those corresponding values of cement of brand 2.

Keywords: Mortar, Superplasticizer, Flow, Compressive Strength, Tensile Strength

1. บทนำ

การศึกษาจำนวนมาก ที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ที่ใช้สารลดน้ำอย่างมากที่สุด มักอิงกับมาตรฐานของสถาบันคอนกรีตนานาชาติ ดังเช่น สถาบันคอนกรีตอเมริกัน (ACI) [1] หรือสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BS) [2] เป็นต้น สารลดน้ำอย่างมากที่สุดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการยุบตัว การไหลแม่ของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ และก้ำลั้งอัดของมอร์ตาร์ ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีผู้นำเสนอ

การออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ที่ใช้สารลดน้ำอย่างมากที่สุด เช่น ผลของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดต่อระดับความเข้มของการผสมของซีเมนต์เพสต์และมอร์ตาร์ [3] วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของก้ำลั้งอัดของคอนกรีตตามอายุของคอนกรีตโดยเติมสารผสมเพิ่ม sikament –163 [4] การเพิ่มก้ำลั้งอัดของคอนกรีตของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยใช้ผงแก้ว [5] และอิทธิพลของสารเติมแต่งที่มีผลต่อก้ำลั้งอัดของคอนกรีต [6] จึงน่าสนใจที่จะศึกษา ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่มีผลต่อ

การไหลผ่าน กำลั้งอัด และกำลั้งตั้งของมอร์ตาร์ สำหรับปูนซีเมนต์ต่างตราบ้าง

ในหัวข้อที่ 2 จะสรุปคุณสมบัติของวัสดุ ได้แก่ สารลดน้ำอย่างมาก และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 การออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ การทดสอบการไหลผ่าน การทดสอบกำลั้งอัด และการทดสอบกำลั้งตั้ง ของมอร์ตาร์ ต่อจากนั้น ในหัวข้อที่ 3 จะได้กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อที่ 4 จะสรุปผลการศึกษา สารลดน้ำอย่างมาก ที่มีผลต่อการไหลผ่าน กำลั้งอัด และกำลั้งตั้ง สำหรับปูนซีเมนต์ 2 ตราบ้าง สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะ ในหัวข้อที่ 5

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. คุณสมบัติของวัสดุ

2.1.1. สารลดน้ำอย่างมาก ตามมาตรฐาน (ASTM C494) [7]

สารลดน้ำอย่างมากประเภท เมลามีนซัลโฟเนต มีสีน้ำตาล ความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 1.2 กก./ลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ 9–10 โดยประมาณ ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงจากแสงแดดโดยตรง เก็บไว้ได้นาน 1 ปี อัตราส่วนที่แนะนำให้ใช้อยู่ระหว่าง 0.7–3.5 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการไหลของมอร์ตาร์ เพิ่มความสามารถในการไหลได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการผสม ในกรณีใส่น้ำยาเกินปริมาณที่กำหนด จะไม่มีผลต่อการหน่วงการก่อตัวของมอร์ตาร์ แต่มีผลต่อการหลอมมอร์ตาร์ ทำให้กำลั้งอัด และกำลั้งตั้ง ที่ได้มีค่ากว้าง ทั้งนี้กลับช่วยเพิ่มความหนาแน่น ทำให้พื้นผิวคอนกรีตเรียบสวยงาม อย่างไรก็ตาม แม้สารลดน้ำอย่างมากจะอยู่ในช่วงที่แนะนำก็อาจเกิดการแยกตัวได้

เมลามีนเป็นสารประกอบที่เกิดจากโมเลกุล 3 ตัวที่เหมือนกัน เกาะกันเป็น 3 ขา เช่นเดียวกับไซยานาไมด์ เมลามีนประกอบด้วยไนโตรเจน 66 % เป็นสารที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟ เมื่ออยู่ในรูปของเรซิน ด้วยการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมา เมื่อถูกไหม้หรือถูกเผา เมลามีนเป็นสารในกระบวนการสร้างและสลายของ โพลิมาซิน ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง เป็นสารที่เกิดขึ้นในตัวของสัตว์เลือดอุ่นที่ย่อยไซโลมาซิน

2.1.2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีคุณสมบัติที่ตีมากพอสมควร ในเรื่องระยะเวลาในการใช้งานปูนซีเมนต์ประเภทนี้ จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่รวดเร็ว การสร้างงานที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา หรืองานก่อสร้างที่ต้องใช้งานเร่งด่วน

2.1.3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ตราบ้าง 1

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราบ้าง 1 มีปริมาณสารออกไซด์ดังสรุปตราบ้างที่ 1 มีคุณสมบัติให้กำลั้งอัดได้เร็วในช่วงต้น จึงช่วยให้การทำงาน เสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง เช่น แผ่นพื้น เสาเข็ม และเสาไฟฟ้า เป็นต้น

2.1.4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ตราบ้าง 2

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราบ้าง 2 มีปริมาณสารออกไซด์ดังสรุปตราบ้างที่ 1 เหมาะจะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลั้งอัดสูง และงานถอดแบบได้รวดเร็ว เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น และคาน เป็นต้น

ตราบ้างที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณสารออกไซด์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ตราบ้าง 1 และตราบ้าง 2

สารออกไซด์	ความเข้มข้น (%)	
	ตราบ้าง 1	ตราบ้าง 2
CaO	63.38	62.51
SiO ₂	19.92	20.98
Al ₂ O ₃	5.50	4.75
Fe ₂ O ₃	3.52	3.17
SO ₃	4.73	4.69
MgO	1.22	2.23
Na ₂ O	0.92	0.46
K ₂ O	0.34	0.52
TiO ₂	0.25	0.23
MnO	0.06	0.05
P ₂ O ₅	0.06	0.12
SrO	0.04	0.03
CuO	0.03	0.02
ZnO	0.03	0.03
NiO	0.01	0.01
ZrO ₂	0.01	0.01
MoO ₃	0.01	—
Cl	—	0.19
V ₂ O ₅	—	0.02

2.2. การออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ ตามมาตรฐาน (ASTM C109) [8]

การออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 และโมดูลัสความละเอียดของทรายอิมมิตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55

2.3. การทดสอบ

2.3.1. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพโดยการทดสอบหาค่าการไหลผ่านของเพสต์ซีเมนต์ตามมาตรฐาน (ASTM C230) [9]

การทดสอบหาค่าการไหลผ่าน เป็นการทดสอบในขั้นแรกของการสร้างก้อนตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นสภาพของมอร์ตาร์สด การหาค่าการไหลผ่านแสดงในสมการที่ (1)

$$Flow (\%) = \left(\frac{A - B}{B} \right) \times 100 \quad (1)$$

โดย Flow (%) = การไหลผ่าน

A = เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมอร์ตาร์สดหลังทำการทดสอบ

และ B = เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานแบบ

2.3.2. การทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน (ASTM C109) [8]

การทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ ใช้ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 5×5×5 ซม. และการทดสอบกำลังอัดในช่วงอายุการบ่มตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของมอร์ตาร์ได้

2.3.3. การทดสอบกำลังดึง

การทดสอบกำลังดึงของมอร์ตาร์ ใช้ตัวอย่างขนาด 7.5×4.5×2.5 ซม. ตามมาตรฐาน (ASTM C190) [10] และการทดสอบกำลังดึงในช่วงอายุการบ่มตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของมอร์ตาร์ได้

3. ระเบียบวิธีวิจัย

3.1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

- 1). ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 2 ตรา
- 2). ทราโยมตัวผิวแห้ง จากภาคกลางตะวันตก ที่มีค่าโมดูลัสความละเอียด เท่ากับ 2.55
- 3). สารลดน้ำอย่างมาก ประเภทเมลามีนซัลโฟเนต
- 4). น้ำประปา

3.2. คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ

ทรายที่ใช้ มีค่าโมดูลัสความละเอียด และความถ่วงจำเพาะแบบอิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.550 และ 2.637 ตามลำดับ ในขณะที่ ความถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์ เท่ากับ 3.15

3.3. วิธีการทดสอบ

มอร์ตาร์สำหรับการทดสอบการไหลผ่าน เป็นไปตามมาตรฐาน

(ASTM C290) [9] การทดสอบกำลังอัด ใช้ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 5×5×5 ซม. ตามมาตรฐาน (ASTM C109) [8] และการทดสอบกำลังดึง ใช้ตัวอย่างขนาด 7.5×4.5×2.5 ซม. ตามมาตรฐาน (ASTM C190) [10] ถอดแบบหลอมมอร์ตาร์ประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น นำตัวอย่างไปบ่มในน้ำประปา ก่อนที่จะนำตัวอย่างไปทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน

3.4. การออกแบบการทดลอง

3.4.1. ปฏิภาคส่วนผสมมอร์ตาร์

ในการออกแบบการทดลอง จะใช้วิธีการคำนวณตามคำแนะนำของ ASTM C109 [8] ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัสความละเอียดของทรายอิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55 และกำหนดปริมาณการใช้สารลดน้ำอย่างมากในช่วง 0, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, 1.2, 1.6, 2.1, 2.6, 3.0, 3.4, 3.5 และ 3.6 % มีปูนซีเมนต์ เท่ากับ 1324.7 กรัม ทรายอิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 3645.49 กรัม และน้ำ เท่ากับ 642.79 กรัม


3.4.2. การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองนั้น ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 จำนวน 2 ตรา และปริมาณสารลดน้ำอย่างมากดังนี้ คือ 0, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, 1.2, 1.6, 2.1, 2.6, 3.0, 3.4, 3.5 และ 3.6 % แต่ละปริมาณสารลดน้ำอย่างมาก จะหล่อตัวอย่างสำหรับการทดสอบกำลังอัด 9 ลูก แบ่งออกเป็น การทดสอบกำลังอัด อายุ 1 วัน 3 ลูก การทดสอบกำลังอัด อายุ 3 วัน 3 ลูก และการทดสอบกำลังอัด อายุ 7 วัน 3 ลูก ในขณะที่ การทดสอบกำลังดึง อายุ 1 วัน 3 ลูก การทดสอบกำลังดึง อายุ 3 วัน 3 ลูก และการทดสอบกำลังดึง อายุ 7 วัน 3 ลูก เช่นกัน การหล่อตัวอย่างใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน SP ที่ 0 % จึงมีตัวอย่างมากกว่าเป็น 4 เท่า เพราะเป็นตัวควบคุม

4. ผลการศึกษาและการวิจารณ์ผล

4.1. ผลการทดสอบการไหลผ่านของมอร์ตาร์


ผลการทดสอบการไหลผ่าน ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.485 และอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัสความละเอียดของทรายอิมตัวผิวแห้ง เท่ากับ 2.55 และสารลดน้ำอย่างมากในช่วง 0–3.6 % โดยมีช่วงแนะนำอยู่ในช่วง 0.7–3.5 % การเปรียบเทียบการไหลผ่านของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา ดังแสดงรูปที่ 1



รูปที่ 1 การไหลผ่านของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3 ทั้ง 2 ตรา

การไหลผ่าน ของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีแนวโน้มมีค่าต่ำกว่าการไหลผ่านของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 สำหรับทุกค่าความเข้มข้นสารลดน้ำอย่างมาก

สำหรับปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ในช่วงสารลดน้ำอย่างมากที่ 0.3–0.6 % มีค่าการไหลผ่านที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำอย่างมาบน้อยเกินไป สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว แต่ยังมีผลไม่มากกับการไหลผ่าน การแยกตัวของสารลดน้ำจากมอร์ตาร์จะเกิดขึ้น เมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 3.0 % เป็นต้นไป มีค่าการไหลผ่านที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำอย่างมาก มากเกินไป ทำให้เกิดการแยกตัวออกมา จึงทำให้เนื้อมอร์ตาร์แห้ง ในขณะที่มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีค่าการไหลผ่านสูงขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่เพิ่มขึ้น การแยกตัวของสารลดน้ำและสารลดน้ำอย่างมาก ออกจากเนื้อมอร์ตาร์ จะเกิดขึ้นเมื่อสารลดน้ำอย่างมาก มีปริมาณตั้งแต่ 2.1 % เป็นต้นไป ดังแสดงรูปที่ 2 ในส่วนการแยกตัวของเนื้อมอร์ตาร์ มี 2 ลักษณะ คือ 1) ฟองอากาศ 2) มีสารสีเหลืองแยกจากเนื้อมอร์ตาร์ซึ่งมีสีเทา ทำให้ในรูปมองเห็นเป็นสีจาง



รูปที่ 2 ลักษณะการแยกตัวของมอร์ตาร์


จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าสำหรับมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ในช่วงแรกการไหลผ่าน มีแนวโน้ม มีค่าลดลง เพราะใส่สารลดน้ำอย่างมาก น้อยเกินไป ทำให้เกิดการไม่เข้ากันของมอร์ตาร์ หรือเนื้อมอร์ตาร์แห้ง ดังแสดงรูปที่ 3



รูปที่ 3 เนื้อมอร์ตาร์แห้ง เนื่องจากใส่สารลดน้ำอย่างมากน้อยเกินไป

4.2. ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์

ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้น กำลังอัด จะมีค่าเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณแนะนำ กำลังอัดสำหรับแต่ละอายุ จะมีค่าประมาณเท่ากัน สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % เริ่มเกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์ แต่ยังมีผลไม่มาก จนถึงสารลดน้ำอย่างมากตั้งแต่ 3.0 % เป็นต้นไป มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นเนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 3




รูปที่ 4 กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราที่ 1

สารลดน้ำอย่างมากในช่วงแรก เนื้อมอร์ตาร์ค่อนข้างเหนียว หลวมๆ ทำให้กำลังอัดของมอร์ตาร์มีค่าเพิ่มขึ้น และสารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื้อมอร์ตาร์เหลว หลวมๆ กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.0 % เกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์ ทำให้อัตราการเพิ่มกำลังอัดมีค่าลดลง

จึงอาจส่งผลให้กำลังอัดมีค่าลดลงสำหรับตัวอย่างที่อายุ 1 วัน


ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ตัวอย่างที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้กำลังอัดเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณแนะนำ สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % เกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นเมื่อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เมื่อน้ำแยกตัวเยอะ ส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ส่งผลให้กำลังอัดของมอร์ตาร์มีแนวโน้มลดลง



รูปที่ 5 กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราที่ 2

จากรูปที่ 5 พบว่าการใส่สารลดน้ำอย่างมากที่สุดเพิ่มมากขึ้น ทำให้กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปริมาณแนะนำ แต่ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีความเข้ากันของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดได้ดี ทำให้เกิดการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ปริมาณแนะนำที่ 2.1 % เป็นต้นไป ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มลดลง หลังจากนั้นเมื่อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ ทั้ง 2 ตรา ที่อายุ 1 วัน พบว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่า กำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ที่ทุกปริมาณความเข้มข้น ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ตาร์อายุ 1 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 6 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 1 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เมื่อมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน พบว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1—2.6 % ที่ให้กำลังอัดของมอร์ตาร์สูงกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 เล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 7



รูปที่ 7 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ตาร์อายุ 3 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 7 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เมื่อมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน มีความคล้ายกับมอร์ตาร์อายุ 3 วัน กล่าวคือ กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1—2.6 % ที่ให้กำลังอัดของมอร์ตาร์ได้ดีกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ดังรูปที่ 8




รูปที่ 8 การเปรียบเทียบกำลังอัดของมอร์ตาร์อายุ 7 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 8 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื้อมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยาะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4.3. ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ตาร์

ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ตัวอย่างอายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้น กำลังดึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณแนะนำ กำลังดึงมีประมาณเท่ากัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % เริ่มเกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์ ยังมีผลไม่มาก จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % เป็นต้นไป มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นเนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง




รูปที่ 9 กำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราที่ 1

จากรูปที่ 9 พบว่าสารลดน้ำอย่างมากที่สุดในช่วงแรก เนื้อมอร์ตาร์ค่อนข้างเหนียว หล่อง่าย ทำให้กำลังดึงของมอร์ตาร์มีค่าเพิ่มขึ้น

และสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื้อมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีแนวโน้มลดลง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % เกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์ ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลงเลยจุดที่แยกตัว เนื้อมอร์ตาร์มีแนวโน้มแห้ง หล่อง่าย และผลการทดสอบมีแนวโน้มไม่แน่นอนสูง


ผลการทดสอบกำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ตัวอย่างที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้น กำลังดึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปริมาณแนะนำ สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % เกิดการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นเนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยาะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ผลการทดสอบมีค่าแปรปรวนสูง โดยมีแนวโน้มให้กำลังดึงลดลงสำหรับอายุ 1 วัน และ 3 วัน แต่กลับมีแนวโน้มให้กำลังดึงสูงขึ้นสำหรับอายุ 7 วัน



รูปที่ 10 กำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราที่ 2

จากรูปที่ 10 พบว่าการใส่สารลดน้ำอย่างมากที่สุดเพิ่มมากขึ้นทำให้กำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปริมาณแนะนำ แต่ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีความเข้ากันของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดทำให้เกิดการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ปริมาณแนะนำที่ 2.1 % เป็นต้นไป ทำให้กำลังดึงมีแนวโน้มลดลง หลังจากนั้นเนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.5 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยาะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


จากการวิเคราะห์กำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา ที่อายุ 1 วัน พบว่าในช่วงปริมาณแนะนำ กำลังดึงของมอร์ตาร์มีประมาณเท่ากันทั้ง 2 ตรา ดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ตาร์อายุ 1 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 11 พบว่า มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 1 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื่องมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื่องมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากการวิเคราะห์กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน พบว่ากำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีค่ามากกว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.8 % ที่ให้กำลังดึงของมอร์ตาร์ได้สูงกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 12




รูปที่ 12 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ตาร์อายุ 3 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 12 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 3 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื่องมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์

อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื่องมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ผลการทดสอบมีผลไม่แน่นอน

จากการวิเคราะห์กำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 13 พบว่ากำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีค่ามากกว่ากำลังดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 ยกเว้นสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 0—1.4 % ที่ให้กำลังดึงของมอร์ตาร์สูงกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1



รูปที่ 13 การเปรียบเทียบกำลังดึงของมอร์ตาร์อายุ 7 วัน ที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 3

จากรูปที่ 13 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา อายุ 7 วัน สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 2.1 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว เนื่องมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังดึงมีค่าเพิ่มขึ้น และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มอร์ตาร์มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังดึงมีค่าลดลง สารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.0 % มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง และมอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 เนื่องมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวเยอะส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ผลการทดสอบมีค่าไม่แน่นอน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1. บทสรุป

บทความนี้ได้เสนอ ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่สุดที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ตาร์ ระหว่างปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.485 และอัตราส่วนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัสความละเอียดของทราย เท่ากับ 2.55 และปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่สุดในช่วง 0—3.6 % มีช่วงแนะนำอยู่ที่ 0.7—3.5 % ตัวอย่างเหล่านี้ทดสอบที่อายุ 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน ผลการศึกษาทำให้ทราบว่า

- 1) การไหลแผ่ของมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีแนวโน้มสูงกว่า การไหลแผ่ของมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ทุกค่าความเข้มข้น

ของสารลดน้ำอย่างมาก ผลการทดสอบการไหลแก่ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 ในช่วงสารลดน้ำอย่างมากที่ 0.3–0.6 % มีค่าการไหลแก่ที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำอย่างมากน้อยเกินไป ในช่วงแนะนำ ตั้งแต่ 0.7% เป็นต้นไป การไหลแก่มีแนวโน้มสูงขึ้น สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มอร์ตาร์เริ่มมีการแยกตัว แต่ยังมีผลไม่มากกับการไหลแก่ และการแยกตัวของสารลดน้ำจากมอร์ตาร์จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 3.0 % เป็นต้นไป ส่งผลให้ค่าการไหลแก่ที่น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณสารลดน้ำอย่างมาก มากเกินไป ในขณะที่มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 มีค่าการไหลแก่สูงขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำอย่างมากที่เพิ่มขึ้น การแยกตัวเกิดขึ้นเมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 2.1 % เป็นต้นไป

2) ผลการทดสอบกำลังอัดและกำลังดึงของมอร์ตาร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ ที่ทุกปริมาณความเข้มข้นของสารลดน้ำอย่างมากสำหรับมอร์ตาร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 1 สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % เริ่มมีการแยกตัว เมื่อมอร์ตาร์เหลว หล่อง่าย กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.0 % มีการแยกตัวของมอร์ตาร์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นจะเริ่มแห้ง ทำให้กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าลดลง ในขณะที่มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราที่ 2 สารลดน้ำอย่างมากที่ 2.1 % มีการแยกตัวอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าลดลง จนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.0 % เมื่อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้งจนถึงสารลดน้ำอย่างมากที่ 3.6 % เป็นต้นไป เมื่อน้ำแยกตัวมากส่วนที่เป็นเนื้อมอร์ตาร์ก็จะแห้ง ทำให้กำลังอัดและกำลังดึงมีแนวโน้มไม่แน่นอน

5.2. ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการศึกษาความเข้ากันได้ของสารลดน้ำ อย่างมาก กับปูนซีเมนต์แต่ละตรา

2) แนะนำให้ใช้สารลดน้ำอย่างมาก ประเภทเมลามีนซิลิโพนต์ ในช่วง 0.7–3.0 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ เพราะตั้งแต่ 3.0 % เป็นต้นไป เนื้อมอร์ตาร์จะเริ่มแห้ง ควบคุมการหล่อได้ยาก และจะมีผลทำให้กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าไม่แน่นอน

3) ควรมีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียดสูง เพื่อควบคุมส่วนผสมของมอร์ตาร์ เพราะจะส่งผลให้ผลการทดสอบคุณสมบัติของมอร์ตาร์มีความแม่นยำสูงขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการ

คอนกรีต โดยมี นาย นพพร แสงสุวรรณ และ นาย ธนภัทร ฉัตรกุล ครูห้องปฏิบัติการ คอยให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับการวิจัยครั้งนี้ และ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนสารลดน้ำอย่างมาก ให้สามารถดำเนินการทดลองได้อย่างสะดวก ราบรื่น ให้เป็นไปตามแผนโดยสมบูรณ์

7. การอ้างอิง

- [1] ACI: 211.1-91 (2012). Standard Practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete, American Concrete Institute.
- [2] BS EN: 206-1 (2000). Concrete Specification performance production and conformity, British Standard Institute.
- [3] นิพนธ์ พงษ์ลิมาพันธ์. (2000). ผลของสารลดน้ำอย่างมากต่อระดับความเข้มของการผสมของซีเมนต์เพสต์และมอร์ตาร์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
- [4] Gidion Turuallo. (2007). Analysis of increase of concrete compression strength to concrete's age due to adding admixture of sikament - 163. Jurnal SMARTek, Vol. 5, No. 3, 173-180.
- [5] Miranda Jr EJP, Bezerra HJCL, Politi FS, Paiva AEM. (2014). Increasing the compressive strength of portland cement concrete using flat glass powder. Materials Research, 45-50. DOI:10.159/S1516-14392014005000058
- [6] Sergii Tolmachov, Olena Belichenko, Denis Zakharov. (2017). Influence of additives on flexural strength of concrete. MATEX Web of Conferences 116(01019), DOI:10.1051/mateconf/201711601019
- [7] ASTM C494/C494M, Standard specification for chemical admixtures for concrete.
- [8] ASTM C109/C109M, Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars. (using 2-in. or [50 mm] cube specimens)
- [9] ASTM C230/C230M, Standard specification for flow table for use in tests of hydraulic cement.
- [10] ASTM C190, Standard test method for tensile strength of hydraulic cement mortars.