

## การทดสอบกำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษอิฐมอญและหินฝุ่น Strength test of mortar mixed with Mon brick fragments and Stone dust

ศุภกร ประพัทธ์สร<sup>1,\*</sup> และ รัตชัยน์ สลับศรี<sup>2,\*\*</sup>

<sup>1,2</sup> สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ  
E-mail address: \*suphakorn@mutacth.com , \*\* rattachais25@gmail.com

### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนองานวิจัยการทดสอบกำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมกับเศษอิฐมอญและหินฝุ่น เพื่อทำการปรับปรุงความสามารถทางด้าน การรับกำลังของตัวมอร์ตาร์ โดยได้ทำการทดสอบทั้งหมด 4 วิธีการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบกำลังรับแรงอัด การทดสอบกำลังรับแรงดึง การทดสอบรับแรงกระแทก และการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทก ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบมอร์ตาร์ควบคุมสูตร C1-S20 ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทราयीที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 เพื่อเปรียบเทียบผลที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน กับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ขนาดทราयीต่างกัน มอร์ตาร์ที่ผสมเศษอิฐมอญที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20

จากผลการทดสอบพบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทราयीที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุมมีความสามารถทางด้านรับกำลังที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์สูตรที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 มอร์ตาร์สูตรที่ผสมอิฐมอญมีความสามารถในด้านกำลังดีกว่ามอร์ตาร์ควบคุมทุกสัดส่วนการผสม และมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นมีความสามารถด้านกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณหินฝุ่นเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: มอร์ตาร์, ซีเมนต์ประเภทที่ 1, เศษอิฐมอญ, หินฝุ่น

### Abstract

This article presented Mortar's properties mixed with Mon brick fragments and Stone dust. Mortar's properties improved. The test of specimen such as Compressive Strength, Tensile Strength, Impact Strength and Impact joint Strength. Use the Mortar C1-S20 formula for properties control. Compared at 6 hours, 1 day, 7 days, 14 days and 28 days with Mortar uses type 1 Portland cement with various sizes of sand, Mortar mixed Mon brick fragments sifted through a sieve number 20, and Mortar mixed stone dust sifted through a sieve number 20.

The results showed that Mortar used type 1 Portland cement sifted through a sieve number 20 or The Control mortar had the best strength performance compared to The Mortar uses type 1 Portland cement. Mortar mixed Mon brick fragments has better strength than control mortar all mixing proportions. Mortar mixed stone dust when the amount of stone dust increased, resulting in creased strength.

Keywords: Mortar, Type 1 Portland cement, Mon brick fragments, Stone dust

### 1. บทนำ

ถนนคอนกรีตเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และสะดวกสบายในการก่อสร้าง แต่เมื่อมีการใช้ถนนคอนกรีตเป็นระยะเวลาานพบว่า ผิวถนนของคอนกรีตจะเกิดการหลุดล่อน เนื่องจากการรับน้ำหนักบรรทุกที่มากจนเกินไป[1] จึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตด้วยวิธีการที่เหมาะสม

โดยวิธีที่สะดวกสบายต่อการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต คือ วิธีการเททับหน้า ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้น้อยอย่างแพร่หลาย[2] แต่ปัญหาที่มักพบเมื่อทำการซ่อมแซมด้วยวิธีการเททับหน้า คือ การเกิดรอยแตกร้าวของคอนกรีตใหม่ที่นำมาเททับหน้าเนื่องจากคอนกรีตใหม่ที่ผิวหน้าจะมีการหดตัวสูงกว่าคอนกรีตเก่าที่การหดตัวเกือบจะสมบูรณ์แล้ว จึงทำปฏิกิริยาดึงรั้งกันขึ้นจนทำให้คอนกรีตที่นำมาซ่อมแซมเกิดรอยแตกร้าวหรือการหลุดร่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้วัสดุซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสม

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงมีแนวคิดที่จะนำวัสดุผสมพิเศษมาผสมกับตัวมอร์ตาร์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของมอร์ตาร์ให้มีความแข็งแรงทนทาน และรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น โดยจะทำการนำหินฝุ่นมาผสมแทนที่ทราयीโดยปริมาตร เนื่องจากการผสมหินฝุ่นจะช่วยให้มอร์ตาร์รับแรงอัดได้ดีกว่ามอร์ตาร์มาตรฐานเมื่อใช้หินฝุ่นในปริมาณที่เหมาะสม[3][4] และการใช้อิฐมอญผสมแทนที่ทราयीโดยปริมาตรจะช่วยเพิ่มกำลังอัดให้กับมอร์ตาร์[5]

### 2. การเตรียมตัวอย่างทดสอบและวิธีการทดสอบ

#### 2.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

วัสดุที่ใช้ในการผสมมอร์ตาร์ได้แก่ ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทราयीแม่ขนาดต่างๆได้แก่ ทราयीแม่น้ำที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ทราयीแม่น้ำที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ใช้ทราयीที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30 และทราयीที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ใช้ทราयीที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 40

วัสดุผสมพิเศษที่ใช้ผสมแทนทราयीโดยปริมาตรได้แก่ หินฝุ่นที่ร้อยละ 10, 20, 30 โดยปริมาตรของทราयी และ อิฐมอญที่ร้อยละ 10, 20, 30 โดยปริมาตรของทราयी

#### 2.2 วิธีการทดสอบ

##### 2.2.1 การทดสอบหาลังรับแรงอัด

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM c 190/c109M Standard Test Method for Compression of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or (50 mm) Cubic Specimens) ใช้ตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์ขนาด 50

มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ที่อายุ 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

### 2.2.2 การทดสอบหากล้างรับแรงดึง

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 190 Standard Test Method for Tensile Strength of Hydraulic Concrete Mortars โดยจะทำการทดสอบที่อายุ 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ใช้ตัวอย่างทดสอบบรีค (Briquet Mold)

### 2.2.3 การทดสอบรับแรงกระแทก

การทดสอบแรงกระแทกของคอนกรีตแบบลูกตุ้มตกแบบเสรีภายใต้แรงโน้มถ่วง โดยใช้ ตัวอย่างรูปทรงกระบอกสั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 10 ซม. ที่ 24 ชั่วโมง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน โดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนัก 6 กก. ความสูงของลูกตุ้ม 84 ซม.

### 2.2.4 การทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทก

การทดสอบแรงกระแทกกระหว่างซีเมนต์มอร์ตาร์กับคอนกรีตกำลังสูงแบบลูกตุ้มตกแบบเสรีภายใต้แรงโน้มถ่วง โดยใช้ ตัวอย่างรูปทรงกระบอกสั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 1 ซม. ที่ทำการหล่อผิวหน้าบนก่อนคอนกรีตกำลังสูงผิวหน้าขรุขระ จากนั้นทำการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน โดยใช้ ลูกตุ้มน้ำหนัก 6 กก. ความสูงของลูกตุ้ม 84 ซม.

## 2.3 สัดส่วนการผสมมอร์ตาร์

นำค่าอัตราส่วนจากตารางที่ 2.1 ไปทำการคำนวณหาสัดส่วนผสมมอร์ตาร์ใน 1 ลูกบาศก์ แสดงดังตารางที่ 2.2 โดยอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุผสม แปรผันตามความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ตาร์เท่ากับ  $70 \pm 2.5$  เซนติเมตร ใช้น้ำยาผสมเพิ่ม สารลดน้ำ 8.04 ลิตร และสารกักกระจายฟองอากาศ 3.90 ลิตร เท่ากันในทุกสูตรการผสม

ตารางที่ 2.1 สัดส่วนการผสมพื้นฐานของมอร์ตาร์

| สัญลักษณ์   | ซีเมนต์ (กก.) | ทราย (กก.) | หินปูน (กก.) | อิฐมอย (กก) |
|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| C1-S20_30   | 535.79        | 1473.49    | -            | -           |
| C1-S30_40   | 535.79        | 1473.49    | -            | -           |
| C1-S20      | 535.79        | 1473.49    | -            | -           |
| C1-S20-BK10 | 535.79        | 1326.08    | 150.26       | -           |
| C1-S20-BK20 | 535.79        | 1178.74    | 301.38       | -           |
| C1-S20-BK30 | 535.79        | 1031.4     | 452.07       | -           |
| C1-S20-DS10 | 535.79        | 1326.08    | -            | 142.32      |
| C1-S20-DS20 | 535.79        | 1178.74    | -            | 284.64      |
| C1-S20-DS30 | 535.79        | 1031.4     | -            | 426.96      |

ตารางที่ 2.2 สัดส่วนการผสมมอร์ตาร์ใน 1 ลูกบาศก์เมตร

| มวลรวมละเอียดต่อซีเมนต์ | อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุผสม  | สารลดน้ำ | สารกักกระจายฟองอากาศ |
|-------------------------|--|----------|----------------------|
| 2.75                    | แปรผันตามความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ เท่ากับ $70 \pm 2.5$ เซนติเมตร | 0.015    | 0.01                 |

## 2.4 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบแต่ละวิธีการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 จำนวนชิ้นตัวอย่าง

| สัญลักษณ์   | แรงอัด | แรงดึง | แรงกระแทก | รอยต่อรับแรงกระแทก | รวม |
|-------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----|
| C1-S20_30   | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S30_40   | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20      | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-BK10 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-BK20 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-BK30 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-DS10 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-DS20 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| C1-S20-DS30 | 5      | 5      | 4         | 4                  | 18  |
| รวมทั้งรวม  |        |        |           |                    | 162 |

## 2.5 การอ่านสัญลักษณ์

C คือ ปูนซีเมนต์ ตัวเลขต่อท้าย คือ ประเภทซีเมนต์

S คือ ทราย ตัวเลขต่อท้าย คือ เบอร์ที่ร่อนผ่านตะแกรง

BK คือ อิฐมอย ตัวเลขต่อท้าย คือ ร้อยละอิฐมอยแทนที่ทราย

DS คือ หินปูน ตัวเลขต่อท้าย คือ ร้อยละของหินปูนแทนที่ทราย

ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์ เช่น C1-S20\_30 คือ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30, C1-S20-BK10 คือ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ผสมอิฐมอยแทนที่ทราย ร้อยละ 10 โดยปริมาตร

## 3. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล

ในบทความนี้จะทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมสูตร C1-S20 ซึ่งเป็นมอร์ตาร์สูตรมาตรฐานที่ใช้ในงานทั่วไป

### 3.1 ผลการทดสอบหากล้างรับแรงอัด


#### 3.1.1 ผลทดสอบหากล้างรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.1 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (C1-S20) หรือมอร์ตาร์ควบคุม มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน คือ 5.15 , 10.54 , 13.93 , 17.6 และ 18.72 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร การพัฒนา กำลังอัดเพิ่มขึ้นตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ใช้ ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30 (C1-S20\_30) เมื่อเทียบผลการทดสอบกำลังอัดกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ากำลังรับแรงอัด ที่ 6 ชั่วโมง , 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดลดลง 62% , 71% , 60% , 46% และ 44% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ใช้ ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 40 (C1-S30\_40) เมื่อเทียบผลการทดสอบกำลังอัดกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ากำลังรับแรงอัด ที่ 6 ชั่วโมง , 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดลดลง 37% , 51% , 45% , 33% และ 29% ตามลำดับ

การใช้ขนาดของมวลรวมที่ต่างกันจะส่งผลต่อการรับกำลังอัดของมอร์ตาร์ โดยมอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดคละกัน คือ C1-S20 ที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุมจะทำให้มอร์ตาร์มีกำลังรับแรงอัดที่ต่ำกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมเพียงขนาดเดียว คือ C1-S20\_30 และ C1-S30\_40 โดยมีมอร์ตาร์ C1-S20\_30 ใช้ทรายที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 จะมีกำลังรับแรงอัดมากกว่ามอร์ตาร์ C1-S30\_40 ที่ใช้ทรายตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 40



รูปที่ 3.1 เปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1


### 3.1.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินปูนแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.2 มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม พบว่ามอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนแทนทรายร้อยละ 10 โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน และ 14 วัน มีกำลังรับแรงอัดลดลง 31% ,24% ,24% และ 11% ตามลำดับและความต้านทานแรงอัดที่ 28 วัน เพิ่มขึ้น 4%

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนแทนทรายร้อยละ 20 โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน และ 7 วัน มีกำลังรับแรงอัดลดลง 10% ,11% และ 11% ตามลำดับ และกำลังรับแรงอัดที่ 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 4% และ 12% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนแทนทรายร้อยละ 30 โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 18% ,15% ,10% ,15% และ 20% ตามลำดับ

จากการนำหินปูนมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 พบว่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ในช่วงแรกจะมีกำลังรับแรงอัดลดลงเมื่อเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุม แต่กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่นำหินปูนมาผสมทุกอัตราส่วนการผสมที่ 28 วันจะมีกำลังรับแรงอัดที่มากกว่ามอร์ตาร์ควบคุม



รูปที่ 3.2 เปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินปูน

### 3.1.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมวลแทนทรายโดยปริมาตร


จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.3 มอร์ตาร์ที่ ผสมอิฐมวลเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมวลแทนทรายร้อยละ 10

โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 8% ,6% ,10% ,9% และ 12% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนแทนทรายร้อยละ 20 โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 20% ,17% ,25% ,18% และ 27% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนแทนทรายร้อยละ 30 โดยกำลังรับแรงอัดที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 33% ,28% ,37% ,34% และ 38% ตามลำดับ

จากการนำอิฐมวลมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 พบว่าทำให้กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นทุกอัตราส่วนการผสมเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุม และอัตราส่วนผสมที่ทำให้มอร์ตาร์มีกำลังรับแรงอัดสูงสุดที่สุดคือ ร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตร



รูปที่ 3.3 เปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมวล

## 3.2 ผลการทดสอบหาลำรับแรงดึง

### 3.2.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1


จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.4 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (C1-S20) หรือมอร์ตาร์ควบคุม มีค่ากำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง 1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน คือ 0.68 ,0.83 ,1.11 ,1.41 และ 1.52 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร การพัฒนากำลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ใช้ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30 (C1-S20\_30) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ากำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง ,1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงดึงลดลง 88% , 79% ,71% , 55% และ 45% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ใช้ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 40 (C1-S30\_40) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ากำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง ,1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน กำลังรับแรงดึงลดลง 78% , 63% ,47% , 42% และ 30% ตามลำดับ

การใช้ขนาดของมวลรวมที่ต่างกันจะส่งผลต่อกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ โดยมอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดคละกัน คือ C1-S20 ที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุมจะทำให้มอร์ตาร์มีกำลังรับแรงดึงที่ต่ำกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมเพียงขนาดเดียว คือ C1-S20\_30 และ C1-

S30\_40 โดยที่มอร์ตาร์C1-S20\_30 ใช้ทรายที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 จะมีกำลังรับแรงดึงมากกว่ามอร์ตาร์ C1-S30\_40 ใช้ทรายที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 40



รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1


### 3.2.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินฝุ่นแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.5 มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม พบว่ามอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 10 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง และ 1 วัน มีกำลังรับแรงดึงลดลง 70% และ 60% ตามลำดับและกำลังรับแรงดึงที่ 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 6% , 3% และ 2% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 20 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง และ 1 วัน มีกำลังรับแรงดึงลดลง 54% และ 49% ตามลำดับและกำลังรับแรงดึงที่ 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 15% , 18% และ 20% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 10 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง และ 1 วัน มีกำลังรับแรงดึงลดลง 42% และ 40% ตามลำดับและกำลังรับแรงดึงที่ 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 33% , 26% และ 35% ตามลำดับ

จากการนำหินฝุ่นมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 พบว่ากำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ใน 6 ชั่วโมงถึง 1 วัน จะมีกำลังรับแรงดึงลดลงเมื่อเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุม แต่กำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่อายุหลังจาก 1 วัน ไปแล้วพบว่ากำลังรับแรงดึงจะเพิ่มขึ้นมากกว่ามอร์ตาร์ควบคุมเมื่ออายุของมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นเพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินฝุ่น


### 3.2.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอดูแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.6 มอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมอดูเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม โดยมอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมอดูแทนทรายร้อยละ 10 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน , 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้น 8% ,7% ,15% ,41% และ 41% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 20 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน , 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้น 12% ,24% ,33% ,57% และ 60% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นแทนทรายร้อยละ 30 โดยปริมาตร กำลังรับแรงดึงที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน , 7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน มีกำลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้น 29% ,43% ,71% ,75% และ 77% ตามลำดับ

จากการนำอิฐมอดูมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 พบว่าทำให้กำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นทุกอัตราส่วนการผสมเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุมและอัตราส่วนผสมที่ทำให้มอร์ตาร์มีกำลังรับแรงดึงสูงสุดคือผสมอิฐมอดูร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตร



รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบกำลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอดู

### 3.3 ผลการทดสอบรับแรงกระแทก


#### 3.3.1 ผลการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.7 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (C1-S20) มีความสามารถในการรับแรงกระแทกจนถึงจุดที่เกิด Failure ที่ 1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน คือ 3 ,9 ,14 และ 17 ครั้งตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ใช้ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30 (C1-S20\_30) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ามีความสามารถในการรับแรงกระแทกจนถึงจุดที่เกิด Failure ที่ 1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน ได้ลดลง 33% , 44% , 57% และ 41% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ใช้ทรายที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 40 (C1-S30\_40) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่ามีความสามารถในการรับแรงกระแทกจนถึงจุดที่เกิด Failure ที่ 1 วัน ,7 วัน ,14 วัน และ 28 วัน ได้ลดลง 33% , 33% ,43% และ 29% ตามลำดับ

การใช้ขนาดของมวลรวมที่ต่างกันจะส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ โดยมอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดคละกัน คือ C1-S20 ที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุมจะทำให้มอร์ตาร์มีความสามารถในการรับแรงกระแทกที่ดีกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมเพียงขนาดเดียว คือ C1-S20\_30 และ C1-S30\_40 โดยที่มอร์ตาร์ C1-S20\_30 ใช้ทรายที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 จะมีความสามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่ามอร์ตาร์ C1-S30\_40 ใช้ทรายที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 40



รูปที่ 3.7 เปรียบเทียบการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1


### 3.3.2 ผลการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินปูนแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.8 มอร์ตาร์ที่ผสมกับหินปูนเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม โดยมอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนที่ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 67%, 11%, 14% และ 12% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนที่ร้อยละ 20 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 33%, 0%, 7% และ 6% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินปูนที่ร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ลดลง 0%, 11%, 7% และ 6% ตามลำดับ

การนำหินปูนมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 อัตราส่วนผสมที่ทำให้มอร์ตาร์มีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีที่สุด คือ ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตร เมื่อปริมาณหินปูนที่ผสมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มอร์ตาร์รับแรงกระแทกได้น้อยลง



รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินปูน


### 3.3.3 ผลการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอญแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.9 มอร์ตาร์ที่ผสมกับอิฐมอญเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม โดยมอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมอญที่ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 100%, 33%, 36% และ 53% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมอญที่ร้อยละ 20 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 200%, 67%, 57% และ 65% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมอิฐมอญที่ร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าความสามารถในการรับแรงกระแทกที่จุด Failure ที่ 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ลดลง 267%, 122%, 86% และ 82% ตามลำดับ

การนำอิฐมอญมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 จะทำให้มอร์ตาร์มีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น จะสังเกตได้ว่าเมื่อปริมาณอิฐมอญที่ทำมาผสมเพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย



รูปที่ 3.9 เปรียบเทียบการทดสอบรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอญ

### 3.4 ผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทก




### 3.4.1 ผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.10 พบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 รยที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (C1-S20) มีผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน คือ 5 , 12 , 20 และ 27 ครั้งตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 รยที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ใช้รยที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30 (C1-S20\_30) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน ได้ลดลง 56% , 50% , 50% และ 37% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 รยที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ใช้รยที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 40 (C1-S30\_40) เมื่อเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุมพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน ได้ลดลง 44% , 38% , 43% และ 37% ตามลำดับ

การใช้ขนาดของมวลรวมที่ต่างกันจะส่งผลต่อการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์กับคอนกรีตกำลังอัดสูง โดยมอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดคละกัน คือ C1-S20 ที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุม จะทำให้มอร์ตาร์มีผลการทดสอบที่ต่ำกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมเพียงขนาดเดียว คือ C1-S20\_30 และ C1-S30\_40 โดยที่มอร์ตาร์ C1-S20\_30 ใช้รยที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 จะมีผลการทดสอบดีกว่ามอร์ตาร์ C1-S30\_40 ใช้รยที่ตกค้างบนตะแกรงเบอร์ 40



รูปที่ 3.10 เปรียบเทียบการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1


### 3.4.2 ผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินฝุ่นแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.11 มอร์ตาร์ที่ผสมกับหินฝุ่นเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม โดยมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นที่ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 40% , 13% , 20% และ 6% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นที่ร้อยละ 20 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกที่ 1 วัน เพิ่มขึ้น 20% และ 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน ลดลง 25% , 10% และ 15% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นที่ร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน ลดลง 40% , 50% , 30% และ 33% ตามลำดับ

การนำหินฝุ่นมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 อัตราส่วนผสมที่ทำให้มอร์ตาร์มีผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกได้ดีที่สุด คือ ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตร และเมื่อปริมาณหินฝุ่นที่ผสมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มอร์ตาร์มีผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกได้ลดลง



รูปที่ 3.11 เปรียบเทียบการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมหินฝุ่น


### 3.4.3 ผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอญแทนทรายโดยปริมาตร

จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.12 มอร์ตาร์ที่ผสมกับอิฐมอญเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมอร์ตาร์ควบคุม โดยมอร์ตาร์ที่อิฐมอญที่ร้อยละ 10 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 22% , 17% , 20% และ 11% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่อิฐมอญที่ร้อยละ 20 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 78% , 42% , 35% และ 19% ตามลำดับ

มอร์ตาร์ที่อิฐมอญที่ร้อยละ 30 แทนทรายโดยปริมาตรพบว่าผลการทดสอบรอยต่อรับแรงที่ 1 วัน , 7 วัน , 14 วัน และ 28 วัน เพิ่มขึ้น 122% , 67% , 50% และ 30% ตามลำดับ

การนำอิฐมอญมาผสมกับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 พบว่าทำให้ผลการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกระหว่างมอร์ตาร์กับคอนกรีตกำลังสูงได้ดีขึ้นเมื่อปริมาณอิฐมอญที่ใช้ในการผสมแทนทรายโดยปริมาตรเพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.12 เปรียบเทียบการทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทกของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมอิฐมอญ

#### 4. สรุปผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบทั้ง 4 การทดสอบเมื่อทำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุมสามารถสรุปผลออกมาได้ดังนี้

4.1 ขนาดของมวลรวมมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นจากการทดสอบของมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ขนาดของมวลรวมต่างกัน โดยมอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดคละกันจะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลรวมเพียงขนาดเดียว และเมื่อขนาดของมวลรวมที่ใช้มีขนาดเล็กลงจะส่งผลให้คุณสมบัติเชิงกลลดลงไปด้วยเช่นกัน

4.2 การนำหินฝุ่นมาผสมกับมอร์ตาร์แทนที่ทรายโดยปริมาตร ในการทดสอบกำลังรับแรงอัดในช่วงแรกมอร์ตาร์จะมีกำลังรับแรงอัดและแรงดึงน้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุม แต่เมื่ออายุของมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นครบ 28 วัน จะมีกำลังรับแรงอัดและแรงดึงมากกว่ามอร์ตาร์ควบคุม โดยที่ปริมาณหินฝุ่นที่ใช้เพิ่มขึ้น กำลังรับแรงอัดและแรงดึงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนในการทดสอบแรงกระแทกและรอยต่อรับแรงกระแทกพบว่าเมื่อหินฝุ่นที่ใช้มีปริมาณเพิ่มขึ้นการรับแรงกระแทกและรอยต่อรับแรงกระแทกจะน้อยลดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณหินฝุ่นที่ใช้ผสมกับมอร์ตาร์

4.3 การนำอิฐมอญมาใช้ผสมกับมอร์ตาร์แทนที่ทรายโดยปริมาตรพบว่าในทุกการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล เมื่อปริมาตรอิฐมอญที่ใช้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ตาร์ก็จะดีขึ้นตามปริมาณอิฐมอญที่เพิ่มขึ้น

#### เอกสารอ้างอิง

- [1] สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง (2550). คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง.
- [2] จุฑา มีพฤกษ์ (2554). การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงมากเพื่อการซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตโดยวิธีเททับหน้า. วิทยานิพนธ์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [3] ชูเกียรติ ชูสกุล, ขวัญชีวา หยงสตาร์ (2561). กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นแทนทราย. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ฉบับที่ 10 หน้า 324-332.
- [4] อรรถพล มาลัย (2556). การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตผสมเถ้าแกลบด้วยหินฝุ่นแทนทรายและจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. วิทยานิพนธ์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
- [5] ทรงสุดา วิจารณ์ (2563). การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมาใช้เป็นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต. เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25