

## การศึกษาคุณสมบัติของอิฐทดแทน เพื่อใช้อนุรักษ์อาคารก่ออิฐโบราณ

### ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

#### Study Properties of Substitution Bricks for Ancient Brick Buildings Conservation

#### Ban Tha Rae Community Sakon Nakhon Province

จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ<sup>1\*</sup> และ ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

\*Corresponding author; E-mail address: jaruwat.th@rmuti.ac.th

#### บทคัดย่อ

อาคารก่ออิฐโบราณในชุมชนบ้านท่าแร่ เป็นโครงสร้างผนังก่ออิฐรับน้ำหนัก ปัจจุบันอาคารก่ออิฐโบราณทั้ง 4 หลัง พบรอยแตกร้าวหลายแห่ง โดยเฉพาะผนังก่ออิฐและซุ้มก่ออิฐวงโค้ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐทดแทน โดยใช้ดินเหนียวในพื้นที่มาผลิตอิฐด้วยวิธีการเผา แกลบ จากการศึกษา พบว่า 1) ลักษณะของดินที่ใช้ผลิตอิฐเป็นดินเหนียวปนทราย 2) การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทน กลุ่มตัวอย่าง A ดินเหนียวผสมเถ้าแกลบในอัตราส่วน ร้อยละ 4 % มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด ส่วนในกลุ่มตัวอย่าง B ดินเหนียวผสมทรายอัตราส่วน 20 % และเถ้าแกลบที่ 4 % มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง A มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง B แต่ผลการทดสอบของอิฐทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน (มอก. 77-2517) และ 3) การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทนในกลุ่มตัวอย่าง A และ B พบว่า กลุ่มตัวอย่าง B มีค่าดูดซึมน้ำน้อยกว่า โดยผลทดสอบค่าการดูดซึมน้ำทั้ง 2 ตัวอย่าง มีค่าไม่เกินมาตรฐาน (มอก. 77-2517) ดังนั้นการศึกษาอิฐทดแทนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐาน มอก. สามารถอนุรักษ์อาคารเก่าให้คงสภาพดั้งเดิม คงทน และยังคงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเอาไว้

คำสำคัญ: อิฐทดแทน, ผนังก่ออิฐรับน้ำหนัก, อาคารก่ออิฐโบราณ, ชุมชนบ้านท่าแร่

#### Abstract

Ancient brick buildings in Ban Tha Rae community characteristics of load-bearing masonry wall structures, currently, 4 ancient brick buildings many cracks were found especially in the masonry walls and arched masonry arches. The purpose of this research is to study the properties of substitute bricks, using local clay to produce bricks by burning rice husks. The study, it was found that 1) The characteristics of

the soil used for brick production were sandy clay. 2) Compressive strength test of Substitute bricks sample group A, clay mixed with rice husk ash at the ratio of 4% had the highest compressive strength. In sample B, clay mixed with sand at 20% and rice husk ash at 4% had the highest compressive strength. When comparing sample A, it had higher compressive strength than sample B, but the test results of the two samples of bricks is higher than the standard (TIS. 77-2517) and 3) the water absorption test of the replacement bricks in samples A and B found that sample B had less water absorption. The water absorption test results for both samples were not higher than the standard (TIS 77-2517). Therefore, the study of replacement bricks is of better quality than TISI standards and can preserve old buildings to maintain their original condition. Durable and retains its architectural identity.

Keywords: Substitution Bricks, Load-bearing masonry walls, Ancient Brick Buildings, Ban Tha Rae community

#### 1. คำนำ

อาคารก่ออิฐโบราณทั้งที่ใช้เป็นอาคารพักอาศัย อาคารทางศาสนา และอาคารพาณิชย์ เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่าง และการนำวัสดุท้องถิ่น ผสมผสานเข้ากับรูปแบบอิทธิพลตะวันตก ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานให้พบเห็น บริเวณชุมชนการค้าเก่าหนองคาย นครพนม สำหรับชุมชนบ้านท่าแร่ มีประวัติการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ พ.ศ. 2427 โดยกลุ่มคนชาวเวียงจันทน์อพยพลี้ภัยจากสงคราม [1] ชุมชนแห่งนี้มีอาคารพักอาศัยก่ออิฐโบราณสองชั้น อายุกว่า 100 ปี จำนวน 4 หลัง (รูปที่ 1) ลักษณะโดดเด่นของอาคารก่ออิฐในชุมชนแห่งนี้ คือ


รูปทรงสูงโปร่ง ชุ่มวงโค้งด้านหน้าที่มีความต่อเนื่องและการตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ สิ่งสำคัญ คือ ผนังก่ออิฐเผาที่ทำขึ้นใน



รูปที่ 1 ลักษณะอาคารก่ออิฐโบราณ 4 หลัง ในชุมชนบ้านท่าแร่

หมู่บ้าน [2] ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในการอนุรักษ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เพื่ออนุรักษ์ [3] ซึ่งมีความสุนทรีย์ภาพ มีคุณค่าทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บ่งบอกถึงพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนได้เป็นอย่างดี การศึกษาคุณสมบัติของอิฐทดแทนเป็นวิธีการอนุรักษ์เพื่อการสงวนรักษา โดยใช้เทคนิคช่วยให้ไม่เกิดการผุพังหรือชะลอการเสื่อมสลายของอาคารให้ช้าลง [4] อาคารทั้ง 4 หลัง มีโครงสร้างผนังก่ออิฐรับน้ำหนัก รูปแบบการเรียงอิฐและการก่ออิฐแบบ Flemish Bond คือ การวางสลับกันระหว่างอิฐแนวขวางและอิฐแนวหน้าตัด โดยแต่ละแถวสลับกันจากจุดกึ่งกลางของอิฐแถวล่างวางซ้อนขึ้นไปเรื่อย ๆ (รูปที่ 2) สำหรับวัสดุก่อและฉาบผนัง ใช้ส่วนผสมของปูนขาว ทราย น้ำแฉะเปลือกยางบง และน้ำอ้อยผสมเข้าด้วยกัน [5] ส่วนโครงสร้างพื้นชั้นบน โครงสร้างหลังคาและส่วนผนังภายใน ประตู และใช้ไม้เนื้อแข็ง ความโดดเด่นของอาคารคือ ชุ่มวงโค้งลักษณะต่อเนื่องส่วนด้านหน้าของอาคาร และการตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่เกี่ยวข้องกับคติของศาสนาคริสต์เอาไว้ จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นของอาคาร พบว่าผนังภายนอกและบัวปูนมีรอยร้าวชุ่มวงโค้งแตกร้าว โดยสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุตามกาลเวลา

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐทดแทน โดยใช้ดินเหนียวในพื้นที่มาผลิตอิฐ ด้วยวิธีการเผาเคลือบ โดยมีขอบเขตของงานวิจัย 1) ศึกษาคุณสมบัติของดินเหนียว ที่นำมาใช้ทำอิฐทดแทน 2) การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทน และ 3) ทดสอบการหาค่าการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทน เปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 77-2517 [6] อิฐก่อสร้างสามัญ



รูปที่ 2 รูปแบบผนังก่ออิฐแบบ Flemish Bond อาคาร 4 หลัง

## 2. วัสดุ และกระบวนการผลิตอิฐทดแทน

### 2.1 อิฐทดแทน

อิฐทดแทน (Substitution Bricks) คือ อิฐดินเผาลักษณะต้นทำด้วยมือผลิตด้วยกระบวนการเผาเคลือบ โดยอิฐทดแทนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอิฐทดแทนที่ผลิตขึ้นมาใหม่ โดยกระบวนการผลิตแบบเผาเคลือบ โดยผลิตขนาดอิฐให้มีขนาดเท่ากับอิฐโบราณที่ใช้ก่อสร้างอาคารในชุมชนท่าแร่ คือ มีขนาดกว้าง 10.50 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และหนา 5 เซนติเมตร

### 2.2 ขั้นตอนการผลิตอิฐทดแทน (รูปที่ 3)

2.2.1 นำดินเหนียว ทราย และเถ้าเคลือบ มาผสมกันตามอัตราส่วนที่ออกแบบไว้ 10 อัตราส่วน (ตารางที่ 1) หมักทิ้งไว้ 1 คืน

### ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมอิฐทดแทน

| ส่วนผสมอิฐทดแทน<br>(ตัวอย่าง - ดินเหนียว % - เถ้าเคลือบ % - ทราย %) | ขนาด (ซม.)<br>กว้างx ยาว x สูง | น้ำหนัก<br>(กก.) |
|---|--------------------------------|------------------|
| A-98-2-0  | 5.03x9.98x19.11                | 1.753            |
| A-96-4-0  | 5.26x10.38x18.06               | 1.764            |
| A-94-6-0  | 5.14x9.95x19.61                | 1.716            |
| A-92-8-0  | 5.23x9.83x19.08                | 1.674            |
| A-90-10-0   | 5.06x9.86x19.09                | 1.563            |
| B-78-2-20   | 5.28x10.25x19.28               | 1.823            |
| B-76-4-20   | 5.33x10.27x19.20               | 2.036            |
| B-74-6-20   | 5.25x10.18x19.30               | 1.756            |
| B-72-8-20   | 5.31x10.26x19.34               | 1.800            |
| B-70-10-20  | 5.39x10.24x19.48               | 1.772            |

2.2.2 ขึ้นรูปอิฐทดแทน โดยนำอัตราส่วนผสมที่หมักไว้มาใส่ลงในแบบหล่อใช้มือกดให้แน่น ใช้เกรียงพลาสติกฉาบปูนปาดตกแต่งผิวหน้าให้เรียบ

2.2.3 การตากอิฐ นำก้อนตัวอย่างอิฐทดแทน ผึ่งแดดเป็นเวลา 5-7 วัน จนกว่าอิฐจะแห้งสนิท

2.2.4 การเผาอิฐ นำอิฐไปจัดเรียงในเตาเผาอิฐโดย เว้นช่องว่างพอประมาณ ระหว่างการเผาเพิ่มเคลือบเป็นเวลา 5 ถึง 8 วัน จนกว่าเคลือบจะเผาไหม้หมด แล้วจึงนำอิฐออกจากเตาเผา



(ก) หมักส่วนผสมทิ้งไว้ 1 คืน

(ข) ขึ้นรูปอิฐทดแทน



(ค) ตากอิฐ 5-7 วัน

(ง) เผอิฐในเตาเผา 5-8 วัน

รูปที่ 3 ขั้นตอนการผลิตอิฐทดแทน

### 3. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

#### 3.1 การหาคุณสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐทดแทน

ดินที่ใช้ทำอิฐทดแทน ได้จากแหล่งดินจากบ้านทุ่งมน อยู่ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดินมีสีเทาอมดำ

3.1.1 การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของดิน คืออัตราส่วนน้ำหนักดินต่อน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันสูงเป็นคุณสมบัติ ที่แสดงให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของดิน

3.1.2 การทดสอบขนาดผลของดิน เพื่อหาขนาดดินเม็ดหยาบที่ใช้ในการจำแนกประเภทของดิน

3.1.3 การทดสอบหาขีดจำกัดของอัตราเตอร์เบอร์ก คือ การหาปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดในดินที่ทำให้ดินสามารถไหลตัวได้ ด้วยน้ำหนักของตัวเอง

3.1.4 การจำแนกดิน

#### 3.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทน

3.2.1 นำอิฐก้อนตัวอย่างมาวางแต่งผิวด้านที่กว้าง ด้วยปูนพลาสติกหนาไม่เกิน 5 mm. ชัดแต่งผิวให้มีความเรียบ เพื่อให้ตัวอย่างทดสอบสามารถถ่ายแรงได้อย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำอิฐตัวอย่างมาวัดขนาด ชั่งน้ำหนัก ก่อนการทดสอบสมบัติต่าง ๆ (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 วัดขนาด ชั่งน้ำหนัก ก้อนตัวอย่างอิฐทดแทน

3.2.2 ทำการทดสอบโดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM) แล้วบันทึกผล (รูปที่ 5)



รูปที่ 5 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine (UTM)

#### 3.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทน

3.3.1 นำอิฐก้อนตัวอย่างมาวัดขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)

3.3.2 นำอิฐก้อนตัวอย่างเข้าตู้อบโดยใช้เวลาในการอบ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องปกติไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนัก

3.3.3 นำอิฐก้อนตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำผ้ามาเช็ดอิฐก้อนตัวอย่างแล้วชั่งน้ำหนักให้เสร็จภายใน 5 นาที แล้วทำการจดบันทึกค่าดูดซึมน้ำของอิฐก้อนตัวอย่าง (รูปที่ 6)



(ก) อบอิฐก้อนตัวอย่าง 24 ชั่วโมง

(ข) ปล่อยให้อิฐเย็นที่อุณหภูมิห้องปกติ



(ค) นำอิฐก้อนตัวอย่างแช่น้ำ 24 ชั่วโมง

(ง) ชั่งน้ำหนักจดบันทึกค่าดูดซึมน้ำ


รูปที่ 6 การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทน

### 4. ผลการศึกษา

#### 4.1 การหาคุณสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐทดแทน

4.1.1 การทดสอบใช้ดิน 0.5 กิโลกรัม จำแนกเป็น 2 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ พบว่า ตัวอย่างที่ 1 มีค่าเท่ากับ 2.529 และ 2.539 และค่าเฉลี่ยความถ่วงจำเพาะของดิน เท่ากับ 2.534 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของความถ่วงจำเพาะของดินเหนียว (Inorganic Clay) อยู่ระหว่าง 2.700 – 3.000 แต่ถ้าเป็นดินอินทรีย์ (Organic Soil) อยู่ระหว่าง 1.000 – 2.600 จากการทดสอบ สรุปได้ว่าดินตัวอย่างเป็นดินอินทรีย์

4.1.2 การทดสอบขนาดคละของดิน โดยขนาดเม็ดดินใหญ่สุดในตัวอย่าง คือ 3/8 นิ้ว (9.5 มม.) ในการทดสอบใช้ดิน 1.034 กิโลกรัม น้ำหนักของดินที่ค้างบนตะแกรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้ ตะแกรงเบอร์ 3/4 = 0 % ตะแกรงเบอร์ 1/2 = 0 % ตะแกรงเบอร์ 3/8 = 0.58 % เบอร์ 4 = 13.54 % เบอร์ 10=28.92 % เบอร์ 40 = 33.95 % เบอร์ 100 =10.74 % และ เบอร์ 200 = 5.71 % (ดังรูปที่ 7)



รูปที่ 7 การกระจายอนุภาค (ร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน) ของดิน


จากกราฟในรูปที่ 7 แสดงถึงลักษณะดินที่มีขนาดคละกัณฑ์ เป็นดินที่มีขนาดเม็ดดินจากใหญ่ไปเล็กอย่างเหมาะสม เป็นเส้นโค้งสม่ำเสมอจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยขนาดเม็ดดินใหญ่สุดอยู่ที่ตะแกรงเบอร์ 3/8 (9.5 มม.) ค้างบนตะแกรง 0.58 % และต่ำสุดที่ทำกรวัดได้ คือ เบอร์ 200 (0.075 มม.) ค้างบนตะแกรง 5.71 % สำหรับการทดสอบไฮโดรมิเตอร์ใช้หลังจากการตกตะกอนของเม็ดดินกับน้ำ เมื่อดินเกิดการแยกตัวออกในน้ำ เม็ดดินจะตกตะกอนในความเร็วแตกต่างกันตามกฎการตกตะกอนของอนุภาครูปทรงกลมในของเหลว Stokes' Law โดยในการทดสอบใช้ดิน 0.05 kg. (ดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) เนื่องจากเม็ดดินประเภท silt และ clay มีขนาดเล็กมากและเม็ดดินมีแรงยึดเหนี่ยวดึงดูดซึ่งกัน

#### 4.1.3 การทดสอบหาค่าขีดจำกัดของอัตราเตอร์เบอร์ก

1) การทดสอบหาค่า Liquid Limit. (LL) ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณน้ำในดินที่ 29.98 % มีการเคาะอยู่ที่ 40 ครั้ง ปริมาณน้ำอยู่ที่ 56.61 % มีการเคาะอยู่ที่ 27 ครั้ง ปริมาณน้ำอยู่ที่ 77.56 % มีการเคาะอยู่ที่ 21 ครั้ง โดยจากการดูกราฟในการเคาะครั้งที่ 25 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 65.25 % (ดังรูปที่ 8) สรุปถ้าดินมีปริมาณน้ำมากกว่า 65.25 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินเหนียว แต่ถ้าดินมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 65.25 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินพลาสติก


2) Plastic Limit. (PL) การทดสอบขีดจำกัดพลาสติก คือ การหาปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดในดิน ที่ทำให้ดินมีสภาพเหนียวเหนียวมากขึ้น โดยในการทดสอบ พบว่าค่าที่ได้จากปริมาณน้ำทั้ง 3 ตัวอย่าง คือ 9.61 % 20.44 % และ 22.42 % โดยค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำได้ 17.49 % สรุป ถ้าดินมีปริมาณน้ำมากกว่า 17.49 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินพลาสติก

แต่ถ้าดินมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 17.49 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินกึ่งของแข็ง



รูปที่ 8 การกระจายอนุภาค (ไฮโดรมิเตอร์) ของดิน

3) Shrinkage Limit. (SL) การทดสอบขีดจำกัดการหดตัว คือ การหาปริมาณน้ำที่มากที่สุดที่ในมวลดิน ที่ไม่ทำให้ปริมาตรทั้งหมดของดินเปลี่ยนแปลงไปโดยในการทดสอบ พบว่า ค่าที่ได้จากปริมาณน้ำทั้ง 3 ตัวอย่าง คือ 1.44 % 2.17 % และ 1.61 % โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำได้ 1.74 % สรุป ถ้าดินมีปริมาณน้ำมากกว่า 1.74 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินกึ่งของแข็ง แต่ถ้าดินมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 1.74 % ดินจะเปลี่ยนสถานะเป็นดินแข็ง



รูปที่ 9 คุณสมบัติของดินที่ใช้ผลัดอิฐทดแทน

จากรูปที่ 9 สรุปค่าความสัมพันธ์ของดินที่ใช้ทำอิฐทดแทนจากการทดสอบหาค่าขีดจำกัดของอัตราเตอร์เบอร์ก ที่ค่าความชื้นเหลว Liquid Limit. (LL) อยู่ที่ 65.25 % ค่าขีดจำกัดพลาสติก Plastic Limit. (PL) อยู่ที่ 17.49 % ค่าขีดจำกัดการหดตัว Shrinkage Limit. (SL) อยู่ที่ 1.74% ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก Plasticity Index (PI) ที่หาจาก LL - PL = 65.25 - 17.49 = 47.76 %

#### 4.1.4 การจำแนกดิน

ทางวิศวกรรมโยธาจำแนกดินเป็น 4 ชนิด คือ 1) กรวด (Gravel) ตัวย่อคือ G เป็นดินที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ที่มากกว่า 50 % 2) ทราย (Sand) ตัวย่อคือ S เป็นดินที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ที่น้อยกว่า 50 % 3) ตะกอน (Silt) ตัวย่อคือ M และ 4) ดินเหนียว (Clay) ตัวย่อคือ C โดยการจำแนกดินมี 2 วิธี คือ

1) การจำแนกดินด้วยวิธี AASHO Classification โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบขนาดคละของดินได้ดังนี้ เปอร์เซ็นต์ค้างตะแกรงเบอร์ 10

= 28.92 % เบอร์ 40 = 33.95 % เบอร์ 100 = 10.74 % เบอร์ 200 = 5.71 % หรือเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 = 56.96 % เบอร์ 40 = 23.02 % เบอร์ 100 = 12.28 % และ เบอร์ 200 = 6.58 % และข้อมูลจากขีดจำกัดความชื้นเหลวและดัชนีความเป็นพลาสติกดังนี้ Liquid Limit. (LL) 65.25 % Plasticity Index (PI) = 47.76 จากคุณสมบัติดินที่ใช้ทำอิฐทดแทนมีค่าผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ดินตัวอย่างอยู่ในกลุ่มที่ A-2-7 เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มีค่า 6.58 % ไม่เกิน 35 % (35 max) ค่า (LL) ขีดจำกัดความชื้นเหลวมีค่า 65.25 % มากกว่า 41 % (41 min) และค่า (PI) ดัชนีความเป็นพลาสติกค่า 47.76 % มากกว่า 11 % (11 min) ผลที่ได้จากตาราง AASHTO (หายาบ) ก็คือ A-2-7 ก็คือ Silty or clayey gravel and sand (กรวดหรือดินเหนียว และทราย)

ตารางที่ 2 AASHTO (หายาบ) Granular Materials (35% or Less Passing No. 200) (เม็ดดินผ่านตะแกรงหมายเลข 200 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 %)


| Group classification (การจำแนกกลุ่ม)                                       | A-1   |        | A-3                     | A-2  |        |        |        |
|--|---|--------|-------------------------|--|--------|--------|--------|
|  | A-1-a   | A-1-b  |                         | A-2-4  | A-2-5  | A-2-6  | A-2-7  |
| Sieve analysis, percent Passing (การวิเคราะห์ตะแกรง เปอร์เซ็นต์ผ่าน)       |   |        |                         |  |        |        |        |
| No.10 (ตะแกรงหมายเลข 10)   | 50 max  |        |                         |  |        |        |        |
| No.40 (ตะแกรงหมายเลข 40)   | 30 max  | 50 max | 51 min                  |  |        |        |        |
| No.200 (ตะแกรงหมายเลข 200)   | 15 max  | 25 max | 10 min                  | 35 max   | 35 max | 35 max | 35 max |
| Characteristics of fraction passing No.40 (ลักษณะส่วนผ่านตะแกรงหมายเลข 40) |   |        |                         |  |        |        |        |
| Liquid Limit. (ขีดจำกัดความชื้นเหลว)                                       |   |        |                         | 40 max   | 41 min | 40 max | 41 min |
| Plasticity Index (ดัชนีความเป็นพลาสติก)                                    | 6 max   |        | NP                      | 10 max   | 10 max | 11 min | 11 min |
| Usual types of significant constituent materials (ประเภทที่เป็นส่วนประกอบ) | Stone fragments ,gravel and sand (หิน กรวด และทราย) |        | Fine sand (ทรายละเอียด) | Silty or clay gravel and sand (กรวดหรือดินเหนียวและทราย) |        |        |        |

2) การจำแนกดินด้วยวิธี Unified Soil Classification โดยใช้ข้อมูลประกอบจากการทดสอบขนาดผลของดินได้ดังนี้ เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 = 13.54 % เบอร์ 200 = 5.71 % หรือเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 = 85.88 % เบอร์ 200 = 6.58 % การจำแนกดินโดยใช้วิธี Unified Soil Classification จากคุณสมบัติดินที่ใช้ทำอิฐทดแทนมีค่าผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 50 % (เป็นทราย) ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 น้อยกว่า 50% ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ในช่วง 5 ถึง 12 % ชื่อเม็ดดินก็คือ SP (ทรายมีขนาดผลไม่ดี) SC (ทรายดินเหนียว) การแยก SP SC ขึ้นอยู่กับชนิดของกราฟผลของดิน ซึ่งกราฟที่ได้จากการทดสอบขนาดผลของดินเป็นชนิด Well graded (ดินที่มีขนาดผลก้นดี) ผลที่ได้จากวิธี Unified Soil ก็คือ SC (ทรายดินเหนียว) สรุปการจำแนกดินโดยวิธี AASHTO และ Unified Soil ดินที่นำมาทดสอบมีคุณสมบัติ คล้ายกันก็คือ ดินเหนียวปนทราย

#### 4.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทน


อิฐทดแทนที่ใช้ในการทดสอบกำลังรับแรงอัดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ อิฐตัวอย่าง A อัตราส่วนผสมของดินเหนียวผสมเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10% อิฐตัวอย่าง B อัตราส่วนผสมของดินเหนียวที่มี

ส่วนผสมทรายในอัตราคงที่ 20% และผสมเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10%



รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของค่ากำลังอัดของกลุ่ม A (ไม่ผสมทราย)


จากรูปที่ 10 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบกลุ่ม A อัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10% ผลการทดสอบ พบว่า กำลังรับแรงอัดมีค่า 35.06 kg./cm.<sup>2</sup> 54.51 kg./cm.<sup>2</sup> 43.24 kg./cm.<sup>2</sup> 36.44 kg./cm.<sup>2</sup> และ 23.28 kg./cm.<sup>2</sup> ค่าที่ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการแทนที่เถ้าแกลบในดินเหนียว จะทำให้ความสามารถในการรับแรงอัดของอิฐทดแทนสูงขึ้น ที่อัตราส่วนที่ 4 % และจะลดน้อยลงไปตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (มอก. 77-2517) โดยเป็นมาตรฐานเก่าของ (มอก. 77-2545) พบว่าค่าการรับกำลังอัดมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 35.68 kg/cm.<sup>2</sup>



รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของค่ากำลังอัดของกลุ่ม B (ผสมทราย)

จากรูปที่ 11 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบและทรายกลุ่ม B อัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10% และทรายในอัตราส่วนคงที่ 20 % ทุกก้อนตัวอย่าง ผลการทดสอบ พบว่า กำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบและทราย มีค่า 37.35 kg./cm.<sup>2</sup> 51.63 kg./cm.<sup>2</sup> 32.81 kg./cm.<sup>2</sup> 45.63 kg./cm.<sup>2</sup> และ 44.43 kg./cm.<sup>2</sup> ค่ากำลังรับแรงอัดแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการแทนที่เถ้าแกลบในดินเหนียวผสมทรายในอัตราส่วนเท่ากันที่ 20 % ทำให้ความ

สามารถในการรับแรงอัดของอิฐทดแทนสูงขึ้นไปอัตราส่วนเถ้าแกลบที่ 4 % และจะลดน้อยลงไปตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (มอก. 77-2517) โดยเป็นมาตรฐานเก่าของ (มอก. 77-2545) พบว่า ค่าการรับกำลังอัดมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานอิฐมอญก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญตัน ก่อผนังรับน้ำหนัก ซึ่งกำหนดให้มีค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 35.68 kg/cm.<sup>2</sup>




รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของตัวอย่างของแต่ละกลุ่มที่มีค่ากำลังรับอัดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 77-2517

จากรูปที่ 12 การเปรียบเทียบค่าการทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนตัวอย่าง กลุ่ม A และ B ที่มีค่ามากที่สุด ก็คือ A-96-4-0 และ B-76-4-0 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (มอก. 77-2517) อิฐทดแทนค่ากำลังอัดสูงสุดของกลุ่ม A และ B มีค่ามากกว่าอิฐมาตรฐาน


#### 4.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทน

เพื่อหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ บ่งบอกถึงช่องว่างภายในอิฐทดแทน ที่แสดงลักษณะทางกายภาพที่มีรูพรุน จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของตัวอย่างอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบกลุ่ม A ผลการทดสอบ ดังรูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำกับปริมาณการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10% ปรากฏว่าอิฐดูดซึมน้ำมากขึ้น เนื่องจากเถ้าแกลบมีลักษณะทางกายภาพที่มีรูพรุนสูง และมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการดูดซึมน้ำจะเพิ่มขึ้นจากช่องว่างภายในอิฐทดแทนที่มากขึ้น




รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของการดูดซึมน้ำของกลุ่ม A (ไม่ผสมทราย)

จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบ และทรายของตัวอย่างอิฐทดแทนกลุ่ม B ผลการทดสอบ รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำกับปริมาณการแทนที่ด้วยเถ้าแกลบที่ 2% 4% 6% 8% และ 10% และผสมทรายในอัตราส่วนที่ 20 % ทุกก้อนปรากฏว่าอิฐดูดซึมน้ำมากขึ้น



รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ของการดูดซึมน้ำของกลุ่ม B (ผสมทราย)



รูปที่ 15 เปรียบเทียบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทนกับอิฐมาตรฐาน

จากการเปรียบเทียบค่าการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทนตัวอย่าง กลุ่ม A และ B เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกลุ่มกับมาตรฐาน (มอก. 77-2517) อิฐทดแทนค่าการดูดซึมน้ำ กลุ่ม A และ B มีค่าไม่เกินมาตรฐาน

## 5. บทสรุป

5.1 การศึกษาคุณสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐทดแทน ซึ่งเป็นดินเหนียว จากบ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลสรุปว่า มีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวบนทราย ที่มีค่าความชื้นเหลว Liquid Limit. (LL) อยู่ที่ 65.25 % ค่าขีดจำกัดพลาสติก Plastic Limit. (PL) อยู่ที่ 17.49 % ค่าขีดจำกัดการหดตัว Shrinkage Limit. (SL) อยู่ที่ 1.74 % และค่าดัชนีความเป็นพลาสติก Plasticity Index (PI) อยู่ที่ 47.76 %

5.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทน ของอิฐทดแทนผสมเถ้าแกลบ กลุ่มตัวอย่าง A และ B มีค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดอยู่ที่เถ้าแกลบ 4 % ทั้งกลุ่มตัวอย่าง และจะมีแนวโน้มค่ากำลังรับแรงอัดลดลงตามอัตราส่วนการเพิ่มเถ้าแกลบ โดยที่ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน (มอก. 77-2517)

5.3 จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐทดแทน สรุปว่า กลุ่มตัวอย่าง A และ B มีค่าการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามอัตราส่วนของการเพิ่มเถ้า แกลบ โดยทุกตัวอย่างในกลุ่ม A และ B มีค่าการดูดซึมน้ำไม่เกินมาตรฐาน (มอก. 77-2517)

5.4 อิฐทดแทนในการศึกษามีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน (มอก. 77-2517) สามารถมาทดแทนอิฐที่ชำรุดอาคารก่ออิฐ โปราณ

5.5 อิฐทดแทนในการศึกษาสามารถซ่อมแซมอนุรักษ์อาคารเก่าให้คงสภาพดั้งเดิม คงทนและยังคงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

ข้อเสนอแนะ

- ควรทำการศึกษาสัดส่วนปูนก่อ ปูนฉาบ เพื่อใช้ซ่อมแซม ผนัง บัวปูนปั้น และซุ้มวงโค้ง เพื่อคงคุณค่าเอกลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม แก่คนรุ่นหลังต่อไป

## กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติอิฐทดแทน เพื่อใช้ในการอนุรักษ์อาคารเก่าในชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

## เอกสารอ้างอิง

- [1] รุ่งอรุณ ทิมขุนทด และสมศักดิ์ ศรีสัตตสุข. (2532). รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม และวัฒนธรรมในหมู่บ้านชาติพันธุ์: ศึกษากรณีใหญ่ บ้านโพธิ์. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- [2] ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์. (2560). การอนุรักษ์อาคารก่ออิฐที่ได้รับอิทธิพลจากอาณานิคมฝรั่งเศสในชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, หน้า 58-73.
- [3] สิทธิพร ภิมย์เรีน. (2547). การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม : แนวคิด หลักการและผลการปฏิบัติ. วารสารหน้าจั่ว. 20. หน้า 40-56.
- [4] อรศิริ ปาณินท์. (2529). “การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม.” วารสารหน้าจั่ว. ปีที่ 5, หน้า 63-78.
- [5] สุรัตน์ วรจรงค์รัตน์. (2542). เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนาม บ้านท่าแร่ สกลนคร. สกลนคร: สำนักศิลปวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
- [6] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ม.ป.ท. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐก่อสร้างสามัญ มอก.77-2517.