

ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานผสมขยะเศษกล่องนม

Interlocking Brick Products mixed with Crushed Milk Packed Waste

ทวิช กล้าแท้¹ ประชুম คำพุ่ม^{2*} และ อมเรศ บกสุวรรณ²

¹หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. นครศรีธรรมราช

²หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*Corresponding author; E-mail address: prachoom_k@mru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ขยะกล่องนมบดย่อยผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐบล็อกประสานแทนที่มวลรวมหินปูนบางส่วน โดยกำหนดอัตราส่วนควบคุม คือ ปูนซีเมนต์: หินปูน เท่ากับ 1: 7 โดยน้ำหนัก ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 1 และทำการแทนที่หินปูนด้วยเศษกล่องนมบดย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12, 16 และ 20 โดยน้ำหนักของหินปูน ขึ้นรูปตัวอย่างด้วยเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยกขนาด 10x12.5x25 เซนติเมตร และทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มผช.602-2547 ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณเศษกล่องนมที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น ได้แก่ น้ำหนัก ความหนาแน่น การดูดกลืนน้ำ และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าลดลง โดยอัตราส่วนอิฐบล็อกประสานที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้เศษกล่องนมมากที่สุดในปริมาณการแทนที่หินปูนไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนักของหินปูน

คำสำคัญ: ขยะกล่องนม, หินปูน, อิฐบล็อกประสาน

Abstract

The purpose of this research was to study an experimental investigation performed into the use of crushed milk packed waste passing sieve No 4 as an ingredient replacing some of the dust stone aggregates in the interlocking blocks. The control ratio is cement: dust stone to 1: 7 by weight and water to cement is 1.0. The dust stone was replaced with crushed milk packed at 0, 3, 6, 9, 12, 16 and 20 wt% of dust stone, respectively. Procedure specimens form with a hand-held blocking brick block machine. The experiment sample size is 10x12.5x25 centimeters. Test their properties are based on the Community product standard 602-2547. Results show that the increase in the quantity of milk packed waste deteriorates to improve physical properties such as weight, density, water absorption and the thermal conductivity coefficient. However, the quantity of milk packed waste replacement dust stone

below 12 wt% of dust stone was the according the standard ratio.

Keywords: dust stone, interlocking bricks, milk packed waste

1. คำนำ

กล่อง UHT : Ultra-high-temperature เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นกล่องที่ปลอดเชื้อโรคสามารถเก็บความสดใหม่ให้กับเครื่องดื่มได้นานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาง่ายต่อการพกพาและขนส่ง มีส่วนประกอบคือ กระดาษ พลาสติกพอลิเอททิลีนและอะลูมิเนียมฟอยล์ จากสถิติพบว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มประเภทยู เอช ที (UHT) ไม่น้อยกว่า 54,000 ล้านกล่องต่อปี หรือคิดเป็นขยะ 540,000 ตันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขยะเหล่านี้จะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรค และเกิดก๊าซมีเทนที่ก่อภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดการย่อยสลายได้ยากและเป็นปัญหาในการนำไปเผาเพื่อกำจัดทิ้ง หากใช้วิธีการฝังกลบต้องใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160,00 ตรม. [1] ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณการนำของเสียประเภทพลาสติกกระดาษมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุแทนที่ในทรายบางส่วน โดยใช้ผงหินปูนร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสานในการทำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี เช่น การกระจายขนาดคละของมวลรวมความสามารถในการชะละลาย กำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และการดูดกลืนน้ำ โดยเปลี่ยนอัตราส่วนผสมในทรายโดยใช้ของเสียประเภทพลาสติกกระดาษ และใช้ผงหินปูนแทนที่ปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ใช้สัดส่วนต่อทรายต่อหินเกล็ดในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น คือ 1 : 1.2 : 1.8 โดยน้ำหนัก ระยะเวลาบ่มที่ 7 วัน และ 28 วัน ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนวัสดุของเสียประเภทพลาสติกกระดาษที่ร้อยละ 3.0 โดยน้ำหนัก ของทราย อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ 0.5 ระยะเวลาบ่มที่ 28 วัน ทำให้การทำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นของกระทรวงอุตสาหกรรม [2] ต่อมาในปี 2556 วชิระ แสงรัศมี [3] ได้คิดค้นการทำบล็อกน้ำหนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง เพื่อพัฒนาบล็อกประสานน้ำหนักเบาชนิดใหม่ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและการตกแต่งภายนอกอาคาร ในการวิจัยได้แบ่งอัตราส่วนผสมของวัสดุออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็น

การปรับปรุงส่วนผสมเดิมโดยการเพิ่มเอีอกระดาศเหลือทิ้งใน ปูนซีเมนต์ ดินลูกรัง กลุ่มที่สองเป็นการพัฒนาอัตราส่วนผสมและวัตถุดิบใหม่ ส่วนผสม คือ ปูนซีเมนต์ ทราย ผงสี และเอีอกระดาศเหลือทิ้ง เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เอีอกระดาศเหลือทิ้งในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวัสดุ และลดค่าการนำความร้อน โดยคุณสมบัติทางกายภาพทางกล และการนำความร้อนของบล็อกประสานถูกทดสอบหลังจากการบ่มที่ 28 วัน จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในเอีอกระดาศเหลือทิ้งจากโรงงานกระดาษลูกฟูกต่ำกว่าข้อกำหนดคลากเขียวสำหรับแผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน การเพิ่มส่วนผสมของเอีอกระดาศเหลือทิ้งช่วยลดน้ำหนักและลดความหนาแน่นของวัสดุได้ดี บล็อกชนิดใหม่นี้มีค่าการนำความร้อนลดลงร้อยละ 34 น้ำหนักลดลงร้อยละ 22.5 และมีสีแดงที่เข้มกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบล็อกประสานดินลูกรังผสมซีเมนต์ในท้องตลาด

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ขยะกล่องนมบดย่อยผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐบล็อกประสานแทนที่หินปูนบางส่วน โดยกำหนดอัตราส่วนควบคุม คือ ปูนซีเมนต์: หินปูน เท่ากับ 1: 7 โดยน้ำหนัก ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 1 และทำการแทนที่หินปูนด้วยกล่องนมบดย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12, 16 และ 20 โดยน้ำหนักของหินปูน ขึ้นรูปตัวอย่างด้วยเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยกขนาด 10x12.5x25 เซนติเมตร และทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มพข. 602-2547 [4] เพื่อเป็นการพัฒนาบล็อกประสานชนิดใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากขยะกล่องนมเหลือทิ้ง ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการของเสีย และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2. วิธีการศึกษา

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

2.1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C150 [5]

2.2) ฝุ่นหินปูนจากเหมืองหินปูน (รูปที่ 1) จากพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไม่ร้อนผ่านตะแกรง ฝุ่นหินปูนหรือหินปูน เป็นมวลรวมหลักที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปบล็อกประสาน

2.3) เศษกระดาษกล่องนมบดละเอียด ประเภทกล่องยูเอชที ประกอบด้วย กระดาษ อลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) อัดรวมกันเป็นแผ่นบางๆ ดังรูปที่ 2

2.4) น้ำประปา

2.5) เครื่องบดพลาสติก พร้อมตะแกรงเบอร์ 4 ดังรูปที่ 3

2.6) เครื่องผสมคอนกรีต ดังรูปที่ 4

2.7) เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยก ขนาด 10 x 10 x 20 เซนติเมตร ดังรูปที่ 5




รูปที่ 1 ฝุ่นหินปูน



(a) กล่องนมประเภทกล่องยูเอชที



(b) เศษกระดาษกล่องนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด



(c) ภาพขยายเศษกระดาชกล่อนมจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 100 เท่า

รูปที่ 2 เศษกระดาชกล่อนมประเภทล่องยูเอชทีบดละเอียด



รูปที่ 5 เครื่องอัดรูปบล็อกประสานแบบมือโยก



รูปที่ 6 แบบหล่อบล็อกประสานขนาด 30 x 30 x 5 เซนติเมตร



รูปที่ 3 เครื่องบดพลาสติก



รูปที่ 4 เครื่องผสมคอนกรีต



รูปที่ 7 เครื่องทดสอบเนกประสงค์ UTM

2.8) แบบหล่ออิฐบล็อกประสาน ขนาด 30 x 30 x 5 เซนติเมตร (สำหรับทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน) ดังรูปที่ 6

2.9) ชุดอุปกรณ์เครื่องแก้วสำหรับวัดวงส่วนผสม

2.10) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ขนาด (Sieve Analysis of Aggregate)

2.11) ชุดอุปกรณ์การทดสอบความหนาแน่นและการดูดกลืนน้ำ

2.12) เครื่องมือชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

2.13) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ UTM (Universal Testing Machine) ดังรูปที่ 7

2.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

2.2.1 การออกแบบอัตราส่วนผสม

การออกแบบอัตราส่วนผสมของบล็อกประสานมวลเบาจากฟูนหินปูนผสมเศษกระดาศกลองนม ประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด โดยการทดลองผสมตามอัตราส่วนของบล็อกประสานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งทำการแทนที่ดินลูกรังเดิมด้วยฟูนหินปูน แล้วจึงปรับเปลี่ยนฟูนหินปูนด้วยเศษกระดาศกลองนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12, 16 และ 20 โดยน้ำหนักของฟูน เพื่อให้สามารถนำไปทดสอบ แล้วได้แนวโน้มผลการทดสอบสมบัติตามต้องการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมของบล็อกประสานมวลเบาจากฟูนหินปูนผสมกลองนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด 1 ก้อน

อัตราส่วน	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ฟูนหินปูน (กก.)	กระดาศกลองนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด (กก.)	น้ำ (กก.)
Control	0.70	4.93	-	0.70
UHT3	0.70	4.78	0.15	0.70
UHT6	0.70	4.63	0.30	0.70
UHT9	0.70	4.49	0.44	0.70
UHT12	0.70	4.34	0.59	0.70
UHT16	0.70	4.14	0.79	0.70
UHT20	0.70	3.94	0.99	0.70

2.1.2 การทดสอบบล็อกประสาน

นำบล็อกประสานที่บ่มแล้วมาทำการวัดขนาด ชั่งน้ำหนัก และเตรียมตัวอย่างการทดสอบความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสาน ดังรูปที่ 8 - 9 โดยการวิจัยแบ่งอายุออกเป็น 4 ช่วงอายุการบ่ม คือ 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน มพข. 602-2547 เรื่องอิฐบล็อกประสาน [4] และมาตรฐาน ASTM C177 [6]



รูปที่ 8 บล็อกประสานมวลเบาจากฟูนหินปูนผสมเศษกระดาศที่เคลือบผิวหน้าด้วยกัมมะถันสำหรับทดสอบกำลังอัด



รูปที่ 9 การทดสอบกำลังอัดของบล็อกประสานมวลเบาจากฟูนหินปูนผสมเศษกระดาศ

3. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล

3.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของฟูนหินปูนและเศษกระดาศกลองนมบดย่อย

จากตารางที่ 2 พบว่า ฟูนหินปูนที่นำมาเป็นมวลรวมในบล็อกประสานมวลเบาผสมเศษกระดาศกลองนม มีค่าโมดูลัสความละเอียด เท่ากับ 4.77 ถือว่าเป็นมวลรวมที่มีความละเอียดมากกว่าหินปูนที่นิยมใช้ในคอนกรีตบล็อก ซึ่งมีค่าโมดูลัสความละเอียด เท่ากับ ระหว่าง 5.4 - 5.6 แต่จะหยابกว่าดินลูกรังที่ใช้ในบล็อกประสานทั่วไป โดยมีค่าโมดูลัสความละเอียด เท่ากับ 2.3 - 3.1 ส่วนค่าความถ่วงจำเพาะของฟูนหินปูนมีค่าเท่ากับ 2.70 แสดงว่าฟูนหินปูนมีน้ำหนักค่อนข้างเบากว่าดินลูกรังทั่วไปที่มีความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 2.67 - 2.90 [7-8] ส่วนเศษกระดาศกลองนมมีความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 0.96 [9] ซึ่งถือว่าเบาว่าฟูนหินปูนและดินลูกรัง

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของฟูนหินปูน และเศษกระดาศกลองนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด


ชนิดมวลรวม	โมดูลัสความละเอียด (F.M.)	ความถ่วงจำเพาะ (G.S.)
ฟูนหินปูน	4.77	2.7
เศษกระดาศกลองนมประเภทกล่องยูเอชทีบดละเอียด	-	0.96

3.2 การดูดกลืนน้ำและน้ำหนักเฉลี่ยของบล็อกประสาน

รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนน้ำและน้ำหนักเฉลี่ยของบล็อกประสาน พบว่าบล็อกประสานควบคุม (Control) มีค่าการดูดกลืนน้ำเท่ากับ 173 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 6.32 กิโลกรัมต่อก้อน ในขณะที่บล็อกประสานที่ทำการแทนที่หินปูนด้วยกลองนมบดย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12, 16 และ 20 โดยน้ำหนักของฟูน (UHT3, UHT6, UHT9, UHT12, UHT16 และ UHT20 ตามลำดับ) มีค่าการดูดกลืนน้ำอยู่ระหว่าง 168 ถึง 182 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.84 ถึง 6.14 กิโลกรัมต่อ

ก่อน จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการผสมเศษกระดาษกล่องนมในปริมาณที่ไม่มาก หรือไม่เกินร้อยละ 9 โดยน้ำหนักของหินปูน มีส่วนช่วยให้บล็อกประสานผสมเศษกระดาษกล่องนมมีการดูดกลืนน้ำลดลงกว่าอิฐบล็อกประสานที่ไม่มีการแทนที่หินปูนด้วยเศษกระดาษกล่องนม เนื่องจากเศษกระดาษกล่องนมส่วนใหญ่เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นวัสดุที่มีความทึบน้ำ จึงทำให้เมื่อผสมเข้ากับบล็อกประสานแล้ว จะสามารถช่วยลดการดูดกลืนน้ำของบล็อกประสานดังกล่าวลงได้ ในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณเศษกระดาษกล่องนม ในอัตราส่วนร้อยละ 12, 16 และ 20 โดยน้ำหนักของหินปูน มีผลต่อการดูดกลืนน้ำและน้ำหนักเฉลี่ยของบล็อก

ประสานอย่างชัดเจน โดยปริมาณเศษกระดาษกล่องนมที่เพิ่มขึ้นแทนที่หินปูน ทำให้บล็อกประสานมีน้ำหนักลดลงส่งผลให้การดูดกลืนน้ำเพิ่มขึ้น [1-3] ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความหนาแน่นของเศษกระดาษกล่องนมที่ต่ำ เพราะแต่ละชั้นของกล่องนมประกอบด้วยวัสดุน้ำหนักเบา ได้แก่ กระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [9] ทำให้เมื่อนำมาแทนที่หินปูน จึงส่งผลให้น้ำหนักของบล็อกประสานลดลง เนื่องจากมีรูพรุน และช่องว่างภายในบล็อกประสานอยู่มาก เพราะมีส่วนผสมของเนื้อกระดาษมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้บล็อกประสานมีการดูดกลืนน้ำเพิ่มขึ้น [2-3]




รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนน้ำและน้ำหนักเฉลี่ยของบล็อกประสาน


3.3 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสาน

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและประเภทของบล็อกประสาน พบว่าการผสมเศษกระดาษกล่องนมในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ความต้านทานแรงอัดมีค่าลดลง โดยบล็อกประสานควบคุม (Control) มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.0, 2.3, 4.1 และ 6.9 เมกะปาสคาล ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามลำดับ ในขณะที่บล็อกประสาน UHT3, UHT6, UHT9, UHT12, UHT16 และ UHT20 มีค่าความต้านทานแรงอัดอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1.2 เมกะปาสคาล ที่อายุการบ่ม 7 วัน ต่อมาที่อายุการบ่ม 14 วัน บล็อกประสานผสมเศษกระดาษกล่องนม มีค่าความต้านทานแรงอัดอยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 1.8 เมกะปาสคาล ในขณะที่เมื่อบล็อกประสานมีอายุการบ่ม 14 วัน มีค่าความต้านทานแรงอัดอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 3.9 เมกะปาสคาล เมื่อทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มผช. 602-2547 เรื่องอิฐบล็อกประสาน ชนิดไม่รับน้ำหนัก กำหนดให้ความต้านทานแรงอัด ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 เมกะปาสคาล ที่อายุ 28 วัน [4] พบว่าบล็อกประสาน UHT3, UHT6, UHT9, UHT12, UHT16 และ UHT20 มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 5.4, 5.1, 4.8, 3.5, 2.4 และ 2.0 เมกะปาสคาล

ตามลำดับจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า บล็อกประสานผสมเศษกระดาษกล่องนมที่อัตราส่วนร้อยละ 12 โดยน้ำหนักของหินปูน เป็นปริมาณเศษกระดาษกล่องนมที่มากที่สุดที่สามารถแทนที่หินปูน และยังคงมีความต้านทานแรงอัดสูงกว่ามาตรฐาน การที่ปริมาณเศษกระดาษกล่องนมมีผลต่อความต้านทานแรงอัดของอิฐบล็อกประสานที่ลดลง เป็นผลมาจากความหนาแน่นของเศษกระดาษกล่องนมที่ต่ำกว่าหินปูน [8-9] ทำให้เมื่อแทนที่วัสดุด้วยการชั่งน้ำหนัก จึงมีผลต่อปริมาตรของมวลรวมที่เพิ่มมากขึ้น ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการยึดเกาะมวลรวมและสร้างความแข็งแรงให้อิฐบล็อกประสานจึงอาจไม่เพียงพอ ความต้านทานแรงอัดของอิฐบล็อกประสานที่มีการผสมเศษกระดาษกล่องนมจึงลดลง [10] นอกจากนี้ ขนาดของเศษกระดาษกล่องนมที่ใหญ่กว่าหินปูน ก็มีผลต่อการเรียงตัวของมวลรวม ช่องว่างของเนื้อบล็อกประสาน และพื้นที่รับแรงอัดที่ลดลง [1] ดังภาพขยายเศษกระดาษกล่องนม และพื้นผิวของบล็อกประสานจากหินปูนผสมเศษกระดาษกล่องนม ซึ่งได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในรูปที่ 12



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและประเภทของของบล็อกประสาน




รูปที่ 12 ภาพขยายบล็อกประสานจากฝุ่นหินปูนผสมเศษกระดาษกล่องนมจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 200 เท่า

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การนำความร้อนและความหนาแน่นของบล็อกประสาน

รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การนำความร้อนและความหนาแน่นของบล็อกประสาน พบว่าบล็อกประสานควบคุม (Control) มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเท่ากับ 0.532 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน และมีความหนาแน่นเท่ากับ 2,022 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่บล็อกประสาน UHT3, UHT6, UHT9, UHT12, UHT16 และ UHT20 มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนอยู่ระหว่าง 0.303 ถึง 0.355 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน และมีความหนาแน่นของบล็อกประสาน อยู่ระหว่าง 1,549 ถึง 1,965 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าปริมาณเศษกระดาษกล่องนมที่แทนที่ฝุ่นหินปูนของบล็อกประสาน มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้การแทนที่ของเศษกระดาษกล่องนมเพียงอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของหินปูนสามารถทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนลดลงจากจาก 0.532 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (Control) เหลือเพียง 0.303 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีขึ้นของบล็อกประสาน ทั้งนี้เนื่องมาจากส่วนผสมสำคัญ คือเศษกระดาษกล่องนม ซึ่งประกอบด้วย

กระดาษ และพลาสติกโพลีเอทิลีน นั้น มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี [9, 11-13] นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของบล็อกประสานพบว่า ปริมาณเศษกระดาษกล่องนม มีผลต่อความหนาแน่นของบล็อกประสานอย่างชัดเจน โดยปริมาณเศษกระดาษกล่องนมที่เพิ่มขึ้นแทนที่ฝุ่นหินปูน ทำให้บล็อกประสานมีความหนาแน่นลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความหนาแน่นของเศษกระดาษกล่องนมที่ต่ำ เพราะแต่ละชั้นของกล่องนมประกอบด้วยวัสดุน้ำหนักเบา ทำให้เมื่อนำมาแทนที่ฝุ่นหินปูน จึงส่งผลให้ความหนาแน่นของบล็อกประสานลดลง [1-3, 9]

โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนและความหนาแน่นของบล็อกประสานมวลเบาจากฝุ่นหินปูนผสมเศษกระดาษ เป็นสมบัติที่สามารถทำให้ทราบถึงความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ โดยบล็อกประสานที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ จะมีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี [14] ในขณะที่บล็อกประสานที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูง จะมีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่แย่ [15] อีกทั้งยังมีน้ำหนักต่อก้อนที่เบากว่าบล็อกประสานทั่วไป สามารถลดขนาดของโครงสร้าง และขนส่งได้สะดวกมากขึ้น



รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การนำความร้อนและความหนาแน่นของบล็อกประสาน

4. บทสรุป

4.1 อัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบล็อกประสานมวลเบาจากฝุ่นหินปูนผสมเศษกระดาดเหลือทิ้ง คือ อัตราส่วนร้อยละ 12 โดยน้ำหนักของหินปูน เป็นอัตราส่วนที่มีปริมาณเศษกระดาดกล่อนมากที่สุด และยังคงมีสมบัติต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน มพข.602-2547 เรื่องอิฐบล็อกประสาน ชนิดไม่รับน้ำหนัก

4.2 การผสมเศษกระดาดกล่อนลงในผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาจากฝุ่นหินปูน พบว่า เศษกระดาดกล่อนสามารถพัฒนาสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น ได้แก่ น้ำหนัก ความหนาแน่น การดูดกลืนน้ำ และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าลดลง แต่การผสมเศษกระดาดกล่อนในปริมาณที่มากเกินไป (มากกว่าร้อยละ 12 โดยน้ำหนักของหินปูน) จะทำให้สมบัติทางกลด้อยลง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2565

เอกสารอ้างอิง

- [1] สุทธิพงษ์ โสภาน กนกกาญจน์ โพนะทา นฤมล จิตติมงคล นาถลดา อาดา และ มงคล ไชยศร (2559). การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของลูมิเนียมที่หลอมจากลูมิเนียมพอยล์ที่ได้จากกล่อนนม Ultra-Heat Treatment. *การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1*, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 24-26 สิงหาคม 2559. หน้า 286-290.
- [2] เพ็ชรพร เขาวกิจเจริญ และนราวิชต์พร นवलสวรรค์ (2555). การนำของเสียประเภทผลากกระดาดมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีต

บล็อกประสานปูพื้นโดยใช้ผงหินปูน-ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน, *วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, หน้า 99-106.

- [3] วชิระ แสงรัศมี (2556). *บล็อกน้ำหนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง*. รายงานฉบับสมบูรณ์. งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- [4] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2547). *มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มพข.602-2547 เรื่องอิฐบล็อกประสาน*. กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ.
- [5] American Society for Testing and Materials (2018). *ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement*. ASTM International, West Conshohocken, Philadelphia, United States.
- [6] American Society for Testing and Materials (2001). *ASTM C 177-97 Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means the Guarded-Hot-Plate Apparatus*. ASTM International, West Conshohocken, Philadelphia, United States.
- [7] ดนุพล ตันนโยภาส (2552). *วิทยาแร่*. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [8] ดนุพล ตันนโยภาส (2553). *แร่และหิน*. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [9] อภิญา เจริญกุล (2554). *เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม*. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

- [10] Aly T., and Sanjayan J.G. (2010). Effect of Pore-Size Distribution on Shrinkage of Concretes. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 22, pp.525-532.
- [11] McCrum, N.G., Buckley, C.P. and Bucknall, C.B. (1997). *Principles of Polymer Engineering*. Oxford University Press. 2Ed., pp.447.
- [12] สมพิศ ตันตวรนาท ประชุม คำพุ่ม และกิตติพงษ์ สุวีโร (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นฉนวนความร้อนและการรับกำลังของคอนกรีตบล็อกผสมน้ำยางธรรมชาติ:กรณีผสมมวลรวมขนาดต่างกัน. *การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ”*, อุตรธานี, โรงแรม เซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์, 9-11 พฤษภาคม 2555. หน้า MAT029-1- MAT029-8.
- [13] Young, Hugh D., (1992). *Hyper Physics. University Physics*. Addison Wesley.
- [14] สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (2552). *ฉนวนความร้อน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน*. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566, เข้าถึงได้จาก <http://www2.dede.go.th/dede/homesafe/book/acc.htm>.
- [15] ชัชชาติภักข เดชจิมณี พรชัย ชันทะวงค์ ณิชากา มินาบุลย์ และทัศนีย์ ตันดี (2562). หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 119-131.